



tesa® 5938

Produkto Informacija



190 µm dvipusė juoda audinio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 5938“ – tai juoda dvipusė kilimų klojimo juosta. Ją sudaro tvirtas PET audinio pagrindas ir diferencinė sintetinio kaučiuko klijų sistema.

Funkcijos

- Labai geras pradinis sukibimas su įvairiais pagrindais
- Puikus pritaikomumas dėl lankstaus ir tvirto PET audinio pagrindo
- Naujoviška juoda spalva, užtikrinanti nematomus tarpus su tamsiais kilimais
- Geras atsparumas plėšimui ranka
- Specialios sudėties klijai, esantys atvirojoje pusėje, pasižymi dideliu pradiniu sukibimo stipriu ir tuo, kad nuo dažniausiai naudojamų paviršių juos galima pašalinti be likučių per 14 dienų. (Prieš naudojant reikia atskirai išbandyti!)

Application Fields

- Laikinas kiliminės dangos klojimas mugių, parodų, suvažiavimų ir renovacijos metu
- Grindų sistemų montavimas
- Lengvų dalių ir medžiagų montavimas
- Sujungimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | audinys | • Spalva | juoda |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | geltona |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 69 µm |
| • Bendras storis | 190 µm | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 25 % | • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis |
| • Atsparumas tempimui | 80 N/cm | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 60 °C |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C | geras |
| • Atsparumas minkštikliui | geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=05938>



tesa® 5938

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu (pradinis) 8 N/cm
- Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, po 14 dienų) 14 N/cm

Papildoma informacija

Lygiavertės kokybės gaminių galima įsigyti ir baltos spalvos: „tesa® 5939“

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=05938>