



tesa® 62512

Produkto Informacija



1200 µm dvipusė PE putplasčio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 62512“ yra dvipusė PE putplasčio juosta, skirta montavimui. Ją sudaro lengvai pritaikomas PE putplasčio pagrindas ir lipnūs akriliniai klajai.

Funkcijos

- Aukštas galutinis sukibimo lygis, užtikrinantis patikimą sukibimą
- Visiškai tinka naudoti lauke: Atsparumas UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- Didelio vidinio stiprio pritaikoma PE putplasčio šerdis
- Tinka automatiniam ir rankiniam modulių surinkimui
- Lengvas saulės modulio surinkimas dėl didelio putplasčio suspaudimo

Application Fields

- Bendrieji montavimo darbai
- Apvadų ir profilių montavimas
- Saulės energijos rėmų moduliai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1200 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | juoda / balta |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 190 % | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas tempimui | 11.5 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |



tesa® 62512

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	8 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	13.5 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	1.2 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	8 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	1.2 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	8 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	8 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	0.9 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	0.9 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	6 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	13.5 N/cm

Papildoma informacija

Įdėklų variantai:

- PV0 rudas pergamino popierius (71 µm)
- PV13 skaidri PET plėvelė (50 µm)
- PV15 mėlyna PE plėvelė (100 µm)

Sukibimas:

- nedelsiant: putplasčio skilimas ant plieno
- po 14 dienų: putplasčio skilimas ant plieno, ABS, aliuminio, PC, PET, PS, PVC

„tesa® 62512“ yra UL pripažinta kaip fotovoltinė polimerinė medžiaga (QIHE2).

„tesa® 62512“ išbandė „TÜV Rheinland“, Vokietija. Atlikus bandymus pagal IEC 61215 klimato bandymus ir esant 85 °C temperatūrai, patvirtintos ilgalaikės sukibimo savybės.

„tesa® 62512“ atsparumas temperatūrai (trumpas / ilgas) patvirtintas pagal „tesa“ bandymų metodą esant statinei apkrovai.



tesa® 62512

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62512>