




tesa® 58372

Produkto Informacija



50 µm dvipusė PET antipireninė juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 58372“ yra permatoma, dvipusė PET juosta su antipireniniais akriliniais klėjais. Baltai raudonas logotipo pergamino įdėklas užtikrina lengvą nuplėšimą nepaliekant klijų likučių.

Funkcijos

- Storis: 50 µm
- Atsparumas ugniai pagal UL 94 VTM-0 lygį
- Geros klijavimo savybės
- Didelis ilgalaikis patikimumas ir atsparumas senėjimui
- Geros darbo su juosta savybės konvertavimo procese
- Atitinka RoHS, REACH reglamentus
- Be halogenų
- Itin plonas PET pagrindas užtikrina puikias konvertavimo savybes laminuojant.
- Dėl nedegių akrilinių klijų gaminyje pasižymi unikaliomis antipireninėmis ir geromis klijavimo savybėmis net ir po ilgalaikio saugojimo laikotarpio.

Application Fields

„tesa® 58372“ gali būti naudojama elektromobilių baterijų sandarinimui, kai ji laminuojama su putplasčiu, kad atitiktų el. mobilumo rinkai keliamus antipireninių savybių reikalavimus. Ji taip pat naudojama bendroms montavimo reikmėms, ypač elektromobilių baterijų sistemose ir kitose automobilių pramonės aplinkose, kai keliami apsaugos nuo užsiliepsnojimo reikalavimai.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PET plėvelė	• Spalva	pusskaidrė
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	balta / raudonas logotipas
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	69 µm
• Bendras storis	50 µm	• Antiadhezinio sluoksnio svoris	80 g/m ²

Properties/Performance Values

• Atsparumas drėgmei	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	125 °C		

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58372>



tesa® 58372

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 5.1 N/cm | • Sukibimas su PC (po 3 dienų) | 7.3 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 3 dienų) | 7.1 N/cm | • Sukibimas su PI (pradinis) | 5.9 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 6.3 N/cm | • Sukibimas su PI (po 3 dienų) | 7.4 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 3 dienų) | 6.8 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 7.1 N/cm |
| • Sukibimas su ASTM (pradinis) | 7.1 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 3 dienų) | 8.5 N/cm |
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 6.3 N/cm | | |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58372>