



tesa® 4831

Produkto Informacija



Aukštai temperatūrai atspari maskuojamoji juosta be silikono

Produkto aprašymas

„tesa® 4831“ yra maskuojamoji juosta be silikono, pagaminta iš PET / neaustinio pagrindo ir akrilinių klijų. Ji specialiai sukurta labai sudėtingiems darbams, pavyzdžiui, išankstiniam maskavimui, kompozitinių medžiagų gamybai ir daugiasluoksnių metalinių konstrukcijų gamybai.

Dėl tvirto PET ir neaustinio pagrindo bei akrilinių klijų gali būti veikiamas aukšto slėgio ir iki 180 °C temperatūros. Sudėtyje nėra silikono, todėl neįmanoma užteršti paviršių silikoniniais klėjais. Todėl vėlesnius proceso etapus, tokius kaip langų klėjimas ar dengimas, galima atlikti labai patikimai, išvengiant daug laiko reikalaujančio valymo.

Funkcijos

- Puikus sukibimas ir su šiurkščiais paviršiais.
- Nepalieka likučių, net ir po džiovinimo džiovynėje, iki 180 °C temperatūroje.
- Ant bespalvių dangų neatsiranda spalvų pakitimų ar dėmių.
- Tvirtas ir plyšimams atsparus pagrindas.

Application Fields

- Išankstinis maskavimas vėlesniems klėjimo darbams, pvz., langų klėjimui.
- Detalių tvirtinimas ir (arba) maskavimas gaminant kompozitines arba metalines daugiasluoksnes konstrukcijas.
- Taip pat puikiai tinka dviejų tonų dažymui, nes užtikrina tikslus dažomus kraštus.
- Dengimas milteliniu būdu

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET / neaustinis | • Bendras storis | 125 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 125 % | • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 180 °C |
| • Atsparumas tempimui | 60 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04831>



tesa[®] 4831

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04831>