



# tesa® 4438

## Produkto Informacija



### Plokščiojo popieriaus UV paviršiaus apsaugos juosta

#### Produkto aprašymas

Mūsų UV spinduliams atsparią paviršiaus apsaugos juostą „tesa® 4438“ sudaro plokščias ir vandeniui atsparus popierinis pagrindas su specialiais akrilato klijais. Derinys užtikrina didelį ilgaamžiškumą ir atsparumą temperatūrai. Dėl tokio pat didelio atsparumo UV spinduliams galima naudoti lauke iki 12 savaičių ir pašalinti be likučių. Vieną kartą užklijuokite juostą, kelis kartus nudažykite: Naudodami mūsų paviršiaus apsaugos juostą dažytojai dirba efektyviau, taupo laiką ir padeda pagrindą tobulam dažymo darbui. „tesa® 4438“ taip pat tinka jautriems ir šiurkštiems paviršiams, ją galima nuplėšti rankomis ir patogiai naudoti, be to, ja galima suformuoti aštrius dažų kraštus, todėl „tesa® 4438“ ypač tinka kaip apsauginė juosta transportuojant ar sandėliuojant didelės vertės paviršius.

<span class="ql-size-normal" style="background-color: var(--palette-white, #ffffff); color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028)

#### Funkcijos

- Patvarus pagrindas paviršiaus apsaugai
- Puikus atsparumas lauke iki 12 savaičių
- Tinka jautriems ir šiurkštiems paviršiams
- Geras sukibimas su vandenyje tirpiais akrilinais dažais

#### Application Fields

- „tesa® 4438“ rekomenduojama naudoti profesionaliems dažymo darbams, fasadų atnaujinimui ir kitiems lauko darbams (iki 12 savaičių)
- UV spindulių paviršiaus apsaugos juosta naudojama didelės vertės paviršiams apsaugoti transportuojant ar sandėliuojant.
- „tesa® 4438“ gali būti naudojama trumpalaikiam maskavimui lituojant banga ir kitų aukštos temperatūros procesų metu

#### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

#### Product Construction

- |                     |                    |                  |        |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | popieriaus lakštai | • Bendras storis | 167 µm |
| • Klijų tipas       | akrilas            |                  |        |

#### Properties/Performance Values

- |                               |     |                       |         |
|-------------------------------|-----|-----------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 5 % | • Atsparumas tempimui | 33 N/cm |
|-------------------------------|-----|-----------------------|---------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04438>



# tesa<sup>®</sup> 4438

## Produkto Informacija

### Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 4 N/cm

### Papildoma informacija

Klijuojant lipniąją juostą ant atmosferos paveiktų paviršių, gali likti likučių nuvalant kaukę. Todėl primygtinai rekomenduojame prieš tai atlikti bandymą.

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04438>