



tesa® 62516

Produkto Informacija



Dvipusė PE putplasčio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 62516“ yra dvipusė PE putplasčio juosta, skirta lengvam montavimui. Ją sudaro lengvai pritaikomas PE putplasčio pagrindas ir lipnūs akriliniai klijai.

Funkcijos

- Storas putplasčio pagrindas, puikiai užpildantis tarpus
- Aukštas galutinis sukibimo lygis, užtikrinantis patikimą sukibimą
- Minkštas, prigludęs putplastis, pritaikomas prie tekstūruotų paviršių
- Visiškai tinka naudoti lauke: Atsparumas UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- Tinka naudoti rankiniu ir automatinio būdu

Application Fields

- Dekoratyvinių apvadų ir profilių montavimas
- Komerinių šaldiklių apsauginiai bėgeliai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1600 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | juoda / balta |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 180 % | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas tempimui | 12 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |



tesa® 62516

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	4 N/cm	• Sukibimas su PET (pradinis)	5 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	13.5 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	7.5 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	0.9 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	1.2 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	7.5 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	5.5 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	0.9 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	1.2 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	13.5 N/cm

Papildoma informacija

Įdėklų variantai:

- PV0 rudas pergamino popierius (71 µm)
- PV6 raudona skaidri PP plėvelė (80 µm)

Sukibimas:

- nedelsiant: putplasčio skilimas ant plieno
- po 14 dienų: putplasčio skilimas ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PET, PVC

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62516>