




tesa® ACXplus 77805 Primerless Line



Produkto Informacija

0,5 mm dvipusė akrilo putų juosta išorinėms automobilių tvirtinimo detalėms tvirtinti

Produkto aprašymas

„tesa® ACX^{plus} 77805“ – tai dvipusė akrilinė putplasčio juosta, skirta automobilių išorinėms tvirtinimo detalėms tvirtinti. Tai simetriškai suprojektuotas trisluoksnis gaminytis, iš abiejų pusių padengtas MPE klėjais. Gali padėti pašalinti gruntą. Jo aukštos kokybės MPE klėjai be grunto efektyviai ir patikimai sukimba su įprastomis automobilių tvirtinimo detalėmis, pagamintomis iš MPE (pvz., PP ir PP / EPDM) ir VPE (pvz., ABS) plastikų.

Be to, mūsų gaminytis pasižymi puikiais lipnumo savybėmis, kai reikia klijuoti įvairių tipų OJG bespalvius sluoksnius. Dėl viskoelastinio akrilo putplasčio šerdies „tesa® ACX^{plus} 77805 Primerless Line“ sugeba absorbuoti ir išsklaidyti dinamines bei statines apkrovas.

Taip pat galima įsigyti 0,8 mm, 1,1 mm ir 1,5 mm dydžių.

Pagrindinės savybės

- Aukštas pradinis našumas ant MPE plastikų ir sunkiai sukimbančių bespalvių sluoksnių be grunto
- Puikus sukibimo lygis iškart po užtepimo
- Puikus sukibimo stabilumas esant vos 5 °C temperatūrai
- Gaminytis be PFAS / PFOS
- Efektyvus ir patikimas taikymas
- Viskoelastinė akrilo putplasčio šerdis, kompensuojanti skirtingą sujungtų dalių šiluminį pailgėjimą
- Išskirtinė drėkinimo savybė
- Didelis atsparumas drėgmei ir UV spinduliams

MPE: maža paviršinė energija, VPE: vidutinė paviršinė energija

Application Fields

„tesa® ACX^{plus} 77805 Primerless Line“ tinka įvairiems ilgalaikio išorinio montavimo darbams. Kad užtikrintume aukščiausią įmanomą našumą, siekiame visapusiškai suprasti taikymą (įskaitant susijusius pagrindus), kad galėtume pateikti tinkamą gaminio rekomendaciją.

Taikymo pavyzdžiai:

- Kėbulo šoniniai ir dekoratyviniai apvadai
- Emblemos
- Aptakai
- Antenos
- Klijavimas ant stulpų
- Statymo atstumo valdiklio montavimas

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=77805>



tesa® ACXplus 77805

Primerless Line

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	akrilo putos	• Bendras storis	500 µm
• Klijų tipas	LSE	• Spalva	pilka
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	PE		

Properties/Performance Values

• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 90°C	labai geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Temperatūros diapazonas	-40 to +80 °C
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	120 °C

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	24 N/cm	• Sukibimas su PP (po 3 dienų)	27 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 3 dienų)	26 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	26 N/cm
• Sukibimas su PP (pradinis)	26 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 3 dienų)	28 N/cm

Papildoma informacija

- Statinis atsparumas šlyčiai, išbandytas su 25 mm x 25 mm juosta ant plieno, 200 g svoris
- Įdėklas: PV15 = „royal blue“ spalvos silikonizuotos HDPE plėvelės įdėklas
- Temperatūros diapazonas: vertės priklauso nuo apkrovos

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=77805>