



tesa® 60416

Produkto Informaciją



Tyliai išvyniojama perdirbto poliesterio pakavimo juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 60416“ – tai kartono dėžių sandarinimo juosta, kurios bendras perdirbtų medžiagų kiekis sudaro 55 % ir kuri pasižymi puikiais eksploatacinėmis savybėmis.

„tesa® 60416“ sudaro plonas 90 % perdirbto PET pagrindas, pagamintas iš po vartojimo susidariusių atliekų (PCR), ir universali, pramonėje patikrinta akrilinių klijų sistema vandens pagrindu. „tesa® 60416“ turi tvirtą, atsparų pradūrimui pagrindą ir temperatūrai atsparius klijus, todėl šis gaminys yra saugus sprendimas vidutinio svorio pakuotėms iki 30 kg. Dėl sklandaus ir tylaus išvyniojimo „tesa® 60416“ prisideda prie geros darbo aplinkos. Ant pagrindo galima spausdinti įvairiomis rašalo sistemomis.

Tvarūs Aspektai

- 55 % viso perdirbto turinio
- Pagrindas pagamintas iš 90 % perdirbto PET, pagaminto iš po vartojimo susidariusių atliekų.
- Perdirbimui tinkami klijai netrukdo popieriaus perdirbimo procesui („Ingede“ metodas 12)
- Gamybos procese tirpikliai nebuvo naudoti



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Sklandus, tylus išvyniojimas
- Stiprus, plyšimams ir pradūrimams atsparus PET pagrindas
- Atsparumas drėgmei ir temperatūrai
- Universalūs vandens pagrindo akriliniai klijai

Application Fields

- Dėžučių sandarinimas lengvoms ir vidutinio svorio dėžutėms iki 30 kg
- Idealiai tinka rankiniam naudojimui elektroninėje prekyboje, logistikoje ir gamybos pramonėje, kai reikia tylaus išvyniojimo.



tesa® 60416

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plėvelė | • Total sustainable product content excluding liners | Perdirbamas |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | 90 % | • Bendras storis | 42 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Product Assortment

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| • Galimos spalvos | transparent, white, brown |
|-------------------|---------------------------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 100 % | • Rankomis plėšoma | ne |
| • Atsparumas tempimui | 45 N/cm | • Tinka giliam užšaldymui | taip |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Transporto informacija | Temperature 0-70°C |
| • Galimybė atspausdinti | taip | • Tylus atsukimas | taip |
| • Pakuotės svoris | Up to 30 kg | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 3 N/cm |
|-----------------------|--------|

Certificates

Sustainability Certificates

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.



tesa® 60416

Produkto Informacija

Papildoma informacija

- Juostą galima išmesti kartu su dėžute į popieriaus surinkimo konteinerį.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60416>