

tesa® 60213

Produkto Informacija



200 µm vienpusė pilka elektrai laidų putplasčio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 60213“ yra pilka vienpusė elektrai laidų lipni putplasčio juosta. Ją sudaro labai suspaudžiamas elektrai laidų putplastis ir elektrai laidūs klijai.

Funkcijos

- Itin plonas putplastis, skirtas plonesniam tarpo dizainui
- Labai suspaudžiamas putplasčio pagrindas, pasižymintis maža uždarymo jėga ir patikimomis atkūrimo savybėmis
- Puikus pritaikomumas paviršiaus nelygumams ir nuokrypiams
- Puikus elektrinis laidumas plačiame darbiname diapazone XYZ kryptimi net esant aukštai temperatūrai ir drėgmei
- Aukštas sukibimo lygis net esant atšiaurioms aplinkos sąlygoms
- Puikios amortizacijos ir paminkštinimo savybės
- Didelis putplasčio stabilumas, apsaugantis nuo dalelių išsisluoksniavimo

Application Fields

- Elektromagnetinių sąsajų ekranavimas ir įžeminimas
- Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| • Pagrindo medžiaga | laidžios putos | • Spalva | pilka |
| • Klijų tipas | laidusis akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta / mėlynas |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE dengtas popierius | | logotipas |
| • Bendras storis | 200 µm | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 120 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|
| • Antiadhezinio sluoksnio atsiklijavimas | lengvas | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 Ohm / square |
| • Pasipriešinimas kontaktui z kryptimi (pradinis) | 0.03 Ohm / square inch | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |

Sukibimas su

- | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su plienų (pradinis) | 4 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 7.1 N/cm |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60213>

tesa® 60213

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60213>