


tesa® 60253

Produkto Informacija



70 µm dvipusė pilka elektrai laidų austinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa®“ 60253 yra pilka dvipusė elektrai laidų lipni juosta. Ją sudaro elektrai laidūs austinis pagrindas ir elektrai laidūs akriliniai klijai.

Funkcijos

- Storis: 70 µm
- Puikus elektrinis laidumas XYZ kryptimi net esant aukštai temperatūrai ir drėgmei
- Aukštas sukibimo lygis net esant atšiaurioms aplinkos sąlygoms
- Atsparus plyšimui pagrindas, užtikrinantis labai gerą matmenų stabilumą

Application Fields

- Elektromagnetinio suderinamumo darbams, pvz., įžeminimui
- Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| • Pagrindo medžiaga | laidi austinė medžiaga | • Spalva | pilka |
| • Klijų tipas | laidusis akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta / mėlynas |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE dengtas popierius | | logotipas |
| • Bendras storis | 70 µm | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 120 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|
| • Antiadhezinio sluoksnio atsiklijavimas | lengvas | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 Ohm / square |
| • Pasipriešinimas kontaktui z kryptimi (pradinis) | 0.05 Ohm / square inch | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 180 °C |
| • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras | | |

Sukibimas su

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su plienų (pradinis) | 4.8 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 9.7 N/cm |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|

tesa® 60253

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60253>