


tesa® 60412

Produkto Informacija



Perdirbto poliesterio pakavimo juosta

Produkto aprašymas

tesa® 60412 yra universali lipni pakavimo juosta, pagaminta iš perdirbto PET (90 %) ir vandens pagrindo akrilinių klijų. Pats tesa® 60412 juostos pagrindas yra tvirtas, atsparus mechaniniam poveikiui ir pasižymi puikiais atsparumo nusidėvėjimui parametrais. Juosta padengta vienalytės konsistencijos, akrilinais klijais, todėl puikiai tinka naudoti lengvo ir vidutinio svorio pakuotėms (ne daugiau kaip 30 kg svorio). Medžiagų derinys garantuoja, kad juosta išsivynios beveik be triukšmo ir bus idealiai tinkama spausdinimui visomis rašalo sistemomis.

tesa® 60412 ne tik pasižymi puikiomis eksploatacinėmis savybėmis, bet ir yra pažangi alternatyva, padedanti užtikrinti tvarumą:

- Pagrindas pagamintas iš perdirbto PET (90 % perdirbtų medžiagų).
- Juosta nekelia pavojaus kartono perdirbimo procesui (sertifikuota pagal INGEDE 12 metodą), todėl ją galima kartu su dėže išmesti į rūšiavimo šiukšliadėžę popieriui.
- Šio produkto gamybos procese nenaudojami tirpikliai.

tesa® 60412 ypač gerai prilimpa prie perdirbto kartono.

Tvarūs Aspektai

Pagrindas pagamintas iš 90 % perdirbto PET, gauto iš po vartojimo susidariusių atliekų / gamybos procesas be tirpiklių / perdirbimui tinkami klijai netrukdo popieriaus perdirbimo procesui



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

Galimos rudos, baltos ir skaidrios spalvos

Application Fields

- Skirta kartoninių dėžių užklijavimui.
- Tinka lengvo ir vidutinio svorio pakuotėms (ne daugiau kaip 30 kg svorio).
- Puikiai prilimpa prie perdirbto kartono.
- Pritaikyta rankiniams ir automatiniams pakavimo įrenginiams.
- BGalima naudoti prekių ženklų demonstravimo ir reklamos tikslais.

tesa® 60412

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|--|------|------------------|------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PET | • Klijų tipas | vandens pagrindo |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | 90 % | • Bendras storis | akrilas |
| | | | 56 µm |

Product Assortment

- | | |
|-------------------|----------------------|
| • Galimos spalvos | skaidri, ruda, balta |
|-------------------|----------------------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 130 % | • Pakuotės svoris | Iki 30 kg |
| • Atsparumas tempimui | 60 N/cm | • Rankomis plėšoma | prastas |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Transporto informacija | Temperature 0-70°C |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 3 N/cm |
|-----------------------|--------|

Certificates

Sustainability Certificates

- Išbandyta pagal INGEDE 12 metodą. Prieinama bandymo ataskaita

tesa® 60412

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Perdirbto poliesterio pakavimo juosta

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60412>