

# tesa® 64295

## Produkto Informacija



Perdirbama popierinė tvirtinimo gabenant juosta

### Produkto aprašymas

„tesa® 64295“ – tai perdirbama popierinė tvirtinimo gabenant juosta, pasižyminti puikiu lipnumu ir pašalinimu, o popierius pagamintas iš tvariai valdomų šaltinių.

### Tvarūs Aspektai



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funkcijos

- Popieriaus pagrindą sudaro popierius iš tvariai valdomų šaltinių
- >75 %\* biologinės kilmės medžiagų

75 %\* biologinės kilmės medžiagų

- Perdirbama, kai išmetama kartu su popierine medžiaga (perdirbimo galimybė patikrinta pagal PTS-RH 021:2012)
- Natūralaus kaučiuko klijai be tirpiklių
- 100 % perdirbto popieriaus šerdys iš tvariai valdomų šaltinių

### Application Fields

- Skirta prietaisams ir biuro automatinei įrangai
- Lentynų, dėžių ir dėklų laikymas

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |                     |                  |        |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Popierius           | • Bendras storis | 240 µm |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas | • Spalva         | ruda   |

### Product Assortment

- |                   |      |
|-------------------|------|
| • Galimos spalvos | ruda |
|-------------------|------|

### Properties/Performance Values

- |                               |          |                         |      |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 16 %     | • Nepraranda spalvos    | taip |
| • Atsparumas tempimui         | 140 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Be tirpiklių                | taip     | • Skaidrumas            | ne   |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64295>

# tesa® 64295

## Produkto Informacija

### Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 4 N/cm

### Papildoma informacija

Remiantis bandymo metodu PTS-RH 021:2012, 71,7 % gaminio galima perdirbti. Perdirbamų medžiagų procentinė dalis – tai dalis, kurią galima pakartotinai panaudoti popieriaus gamyboje, išskyrus vandenyje tirpstančias medžiagas. Kad būtų pasiektas optimalus perdirbimo rezultatas, juosta turėtų būti perdirbama kartu su popierine medžiaga. Atkreipkite dėmesį, kad likusios 28,3 % gaminio dalių, įskaitant klijus, yra neperdirbamos ir turi būti šalinamos perdirbimo proceso metu.

- Procentinė dalis, apskaičiuota pagal svorį

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64295>