

tesa® 4338

Produkto Informacija



Aukšta maskavimo klasė – iki 120 °C

Produkto aprašymas

„tesa®“ 4338 PV0 yra žalios spalvos lygi maskuojamoji juosta, skirta labai sudėtingiems dažų maskavimo darbams, ypač transporto sektoriuose, pvz., laivų, traukinių, sunkvežimių ir įvairiuose kituose, kur reikia didelio pritaikomumo ir švarių dažomų kraštų.

Tvarūs Aspektai

- 54 % biologinio pagrindo kiekis visame gaminyje, išskyrus įdėklą (pagal svorį).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Senėjimui atsparūs natūralaus kaučiuko klijai greitai prilimpa, juos galima naudoti lauke iki septynių dienų, jie atsparūs temperatūrai iki 120 °C (248 °F) ir švariai nusiima.

Application Fields

- Didelis matomumas dėl ryškios spalvos
- Puikus valdymas (lengvas ir kontroliuojamas išvyniojimas, patogus naudoti pirštais, didelis pritaikomumas)
- Daugkartiniams džiovinimo ciklams (iki šešių ciklų 120 °C temperatūroje / 40 min.)
- Puikus dažų ir užpildų sukibimas
- Geras greitas klijavimas, kad kaukės būtų saugiai pritvirtintos ir nenusiluptų
- Švarūs dažomi kraštai
- Septynių dienų atsparumas ultravioletiniams spinduliams, skirtas trumpalaikiam užmaskuotų objektų laikymui lauke

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 54 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Bendras storis | 145 µm |

tesa® 4338

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 13 % | • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 120 °C |
| • Atsparumas tempimui | 43 N/cm | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 120 °C | • Rankomis plėšoma | labai geras |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 3.5 N/cm

Papildoma informacija

Maskavimas dažant purškiamuoju būdu ir džiovinant džiovykloje iki 120 °C temperatūroje.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4338>