

tesa® 7133

Produkto Informacija



Automobilių vidaus paviršių apsaugos ir maskuojamoji juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 7133“ yra lipni polipropileno juosta su natūralaus kaučiuko klijais.

„tesa® 7133“ taip pat gali būti naudojama kaip laikina ir nuimama vidaus paviršių apsaugos juosta, neatspari UV spinduliams. Šiam tikslui naudojami stiklo paviršiai ir didelės energijos turinčios plastikinės dalys, pavyzdžiui, PC arba ABS.

Funkcijos

- Plonas pagrindas, atsparus iki 120 °C/1 val. temperatūrai
- Nepritaikomas PP pagrindas, skirta klijuoti tiesiomis linijomis
- Natūralūs klijai, kurie veikia ant stiklo ir didelės paviršinės energijos plastikinių dalių
- Plonas 80 µm pagrindas leidžia sukurti plonas dažų padalijimo linijas.
- „tesa® 7133“ yra atspari iki 120 °C temperatūrai, todėl ją galima naudoti maskuojant žemoje ir vidutinėje temperatūroje.

Application Fields

„tesa® 7133“ tinka įvairiems maskavimo ir laikinos vidaus paviršių apsaugos darbams.

Taikymo pavyzdžiai:

- Tiesių linijų maskavimas dažant įvairiaspalviais dažais žemoje ir vidutinėje temperatūroje
- Laikinoji dažytų ir nedažytų plastikinių dalių (ABS, PC, PMMA) apsauga nuo purvo ir pažeidimų

Kad užtikrintume aukščiausią įmanomą našumą, siekiame visapusiškai suprasti taikymą (įskaitant susijusius pagrindus), kad galėtume pateikti tinkamą gaminio rekomendaciją.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno)
plėvelė | • Bendras storis | 80 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 30 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 133 N/cm | • Tikslus spalvos kraštas | taip |
| • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 120 °C | • Tinka formoms iškirsti | taip |

tesa® 7133

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 1.8 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=7133>