

tesa® 4386

Produkto Informacija



Aliuminio juosta su elektrai laidžiais klijais

Produkto aprašymas

„tesa® 4386“ yra spaudimui jautri lipni juosta, kurios pagrindą sudaro 40 mikronų aliuminio folija, elektrai laidūs akriliniai klijai ir baltas silikonizuotas popieriaus sluoksnis (65 µm).

Funkcijos

- Laidus pagrindas
- Laidūs klijai

Application Fields

- Elektrostatinis ir elektromagnetinių / radijo dažnių sąsajų ekranavimas
- Kabelių apvyniojimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| • Pagrindo medžiaga | Aliumininė folija | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta |
| • Klijų tipas | laidusis akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 65 µm |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | popierius | • Juostos storis | _NULL µm |
| • Spalva | sidabrinė | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---|-------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Pagrindo išvaizda (vizualinė) | reflective |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Pasipriešinimas kontaktui z kryptimi | 5 mOhm |
| • Liner release force | 2 N/cm | • Paviršiaus atsparumas x-y kryptimi (klijų) | 0.25 Ohm / square |
| • Operation temperature up to | 180 °C | • Paviršiaus atsparumas x-y kryptimi (pagrindo) | 0.2 Ohm / square |

Sukibimas su

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|--------|
| • Lipnumas prie pagrindo | 3.5 N/cm | • Sukibimas su plienu | 3 N/cm |
|--------------------------|----------|-----------------------|--------|

tesa® 4386

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Kontaktinės varžos bandymo metodas, naudojant 1 kg sveriantį elektrodą ir 1 kvadratinį colį kontaktinio paviršiaus

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4386>