

tesa® 6930

PV3 Juoda

Produkto Informacija

Lazeriu žymima ir lipni

Produkto aprašymas

„tesa® 6930“ yra dvisluoksnė trapi akrilo plėvelė. Žymėjimas ir pjaustymas lazeriu atliekamas vienu etapu, todėl naudojant tik vieną medžiagą galima sukurti bet kokią pageidaujamą etiketės variantą ir formatą.

Šis aukštos kokybės gaminyje naudojamas kaip nuo pažeidimo apsauganti identifikavimo etiketė per visą gaminio naudojimo laiką ir kaip duomenų laikmena, skirta pažangiam procesų valdymui.

Funkcijos

- Pagrindas labai atsparus cheminėms medžiagoms, dilimui, temperatūrai ir senėjimui.
- Klijų sistemą sudaro derva modifikuotas akrilas, tinkantis net esant mažai paviršinei energijai.

Application Fields

- Didelis kontrastas ir puikus žymėjimo tikslumas.
- Labai atspari karščiui, dilimui ir cheminėms medžiagoms.
- Apsauga nuo pažeidimo: manipuliavimas palieka matomą pėdsaką.
- Nepašalinama nesunaikinus etiketės.
- Lankstus formatas ir etikečių dizainas: žymėjimas ir pjaustymas lazeriu.
- Efektyvi: pakeičia daugybę iš anksto paruoštų etikečių.
- Gamybos „pačiu laiku“ metodas sumažina sandėliavimo poreikius.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|----------------------|
| • Pagrindo medžiaga | Akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | dengtas popierius |
| • Klijų tipas | akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 120 g/m ² |

tesa® 6930

PV3 Juoda

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---|-------------|--|----------------------------------|
| • Atlupimo nuo antiadhezinio sluoksnio jėga | 0,5-10 | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 120 °C |
| • Atsparumas chemikalams | labai geras | • Mėginimo pažeisti požymiai | taip |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Tinka lazeriui | CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 250 °C |
| • Atsparumas šalčiui | -40 °C | | |

Laikymo sąlygos

Laikymo sąlygos

23 °C, 50 % SD, laikymas originalioje dėžutėje

Papildoma informacija

Standartiniai matmenys:

Plotis: 100 mm ir 120 mm. Ilgis: 300 m

Asortimentas ir techniniai duomenys:

6930 PV3 juoda blizgi / balta: klijai 25 g/m², storis 95 µm be apsauginio sluoksnio. Spalvų kodas: 04

6930 PV3 juoda matinė / balta: klijai 25 g/m², storis 95 µm be apsauginio sluoksnio. Spalvų kodas: 28

6930 PV3 sidabrinė blizgi / juoda: klijai 25 g/m², storis 110 µm be apsauginio sluoksnio. Spalvų kodas: 35

6930 PV8 balta blizgi / juoda: klijai 25 g/m², storis 118 µm be apsauginio sluoksnio. Spalvų kodas: 08

Specialus variantas:

6930 PV6 juoda blizgi / balta: klijai 35 g/m², storis 140 µm be apsauginio sluoksnio. Spalvų kodas: 04

Plotis: 100 mm ir 120 mm. Ilgis: 200 m

tesa® 6930 PV3 Juoda

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=6930BK3>