

tesa® 50575

Produkto Informacija



Labai stipri 80 µm aliuminio juosta su apsauginiu sluoksniu ir be jo (PV1 ir PV0)

Produkto aprašymas

tesa® 50575 yra labai stipri aliuminio juosta, pagaminta naudojant 80 µm aliuminio foliją ir akrilinius klijus.

tesa® 50575 pasižymi dideliu atsparumu tempimui ir daugiausia naudojama prietaisų pramonėje, taip pat daugeliui kitokių darbų.

Ypatybės:

- geras sukibimas
- mechaninis atsparumas
- atsparumas drėgmei
- nepraleidžia garų
- slopina ugnį
- atsparumas alyvoms ir rūgštims
- didelis šiluminis laidumas
- atsparumas senėjimui
- atspindi karštį ir šviesą
- atspari stiprioms rūgštims ir bazių tirpalams
- gali būti be apsauginio sluoksnio (PV0) arba su juo (PV1)
- tesa® 50575 yra AREVA sertifikuota pagal „Siemens AG“ standarto TLV 9027/01/06 reikalavimus kaip tinkama atominiai elektrinei: bendras halogenų kiekis < 1000 ppm; bendras sieros kiekis < 1000 ppm

Application Fields

- Apsaugojimas šalinant dažus
- Šaldytuvo ričių montavimas
- Bendros paskirties temperatūrinis izoliavimas
- Angų sandarinimas
- Maskavimas, apsaugojimas, taisymas, uždarymas... ir dar daugiau!

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Aliumininė folija	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	balta
• Klijų tipas	akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	65 µm
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	popierius	• Juostos storis	_NULL µm
• Bendras storis	120 µm		

tesa® 50575

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 5 % | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Atsparumas tempimui | 65 N/cm | • Pagrindo išvaizda (vizualinė) | reflective |
| • Operation temperature from | -40 °C | • Rankomis plėšoma | geras |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 4 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50575>