

tesa® 4651

Produkto Informacija



Aukščiausios kokybės akrilu dengta spalvota audinio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 4651“ yra tvirta, aukštos kokybės, akrilu dengta audinio juosta. Jos pagrindą sudaro 145 tinklelio dydžio austas rajono audinys ir natūralaus kaučiuko klijai. Gaminį taip pat galima įsigyti su popieriniu įdėklų, dideliame ritinyje („tesa® 4651 PV9“).

Tvarūs Aspektai

- 68 % viso gaminio, išskyrus įdėklą, sudėtyje yra biologinės kilmės medžiagų (pagal svorį).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Medžiaginė juosta yra pritaikoma, pasižymi puikiu atsparumu dilimui, dideliu atsparumu tempimui ir labai dideliu lipnumu prie įvairių, net šiurkščių paviršių.
- Dėl didelio lipnumo ir trumpo sukibimo laiko juosta greitai priklijuojama ir patikimai sukimba vos uždėjus.
- Juostą galima nuplėšti rankiniu būdu, tiksliai ir tiesiais kraštais išilgai ir horizontaliai.
- Klasifikacija pagal FMVSS302: SE/NBR*

Application Fields

- Maskavimas smėliuojant, dengiant, purškiant dažus ir t. t.
- Krovinių, pvz., vamzdžių ar profilių, surišimas į paketus ir sutvirtinimas.
- Laidų, kabelių ir kt. ženklavimas, spalvinis kodavimas ar žymėjimas
- Vamzdžių jungčių, skardų ir vamzdžių ilgalaikis sandarinimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | Akrilu padengtas audinys | • Bendras storis | 310 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | geltona |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | popierius | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 76 µm |
| • Biologinės kilmės anglies kiekis (pagal DIN EN 16640) | 72 % | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4651>

tesa® 4651

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	13 %	• Rankomis plėšoma	labai geras
• Atsparumas tempimui	100 N/cm	• Resistenza alle temperature	130 °C
• Atsparumas dilimui	labai geras	(rimovibilità dall'alluminio dopo 30 min di esposizione)	
• Atsparumas vandeniui	geras	• Tiesūs plėšimo kraštai	labai geras
• Lengva rašyti	taip	• Tinklelis	145 threads/inch ²

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 3.3 N/cm

Papildoma informacija

- savaime užgęstanti / nedeganti pagal FMVSS 302 išbandyta kaip kompozitas su nedegia medžiaga

Atitinka LV 312-1 standartą „Dialektrinis stiprumas“

Toliau nurodyti RAL kodai atspindi mūsų gaminių spalvas:

- RAL 9005 juoda – „tesa“ spalvos kodas: 04
- RAL 9010 balta – „tesa“ spalvos kodas: 08
- RAL 7000 pilka – „tesa“ spalvos kodas: 55
- RAL 1016 geltona – „tesa“ spalvos kodas: 17
- RAL 3000 raudona – „tesa“ spalvos kodas: 19
- RAL 5015 mėlyna – „tesa“ spalvos kodas: 11
- RAL 6018 žalia – „tesa“ spalvos kodas: 37
- RAL 8003 ruda – „tesa“ spalvos kodas: 45

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4651>