

tesa® 64621

Industrija

Produkto Informacija

90 µm dvipusė plėvelinė juosta



Produkto aprašymas

tesa® 64621 yra permatoma dvipusė lipnioji juosta, susidedanti iš PP nešiklio ir sintetinės gumos klijų masės (karštųjų lydalų pagrindu).

Funkcijos

- Karštųjų lydalų klijai tesa® 64621 suteikia juostai visiškai be tirpiklių sudėtį ir itin stiprų sukibimą.
- tesa® 64621 yra apsaugota silikonizuotu popieriniu pagrindu.

Application Fields

- Universalios paskirties tvirtinimo juosta
- Lipnus dekoratyvinių ir pakavimo medžiagų montavimas
- Plėvelių, audinių, popieriaus ir plastikinių medžiagų sujungimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PP (polipropileno) plėvelė	• Spalva	skaidri
• Klijų tipas	sintetinis kaučiukas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	geltona
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	70 µm
• Bendras storis	90 µm	• Antiadhezinio sluoksnio svoris	78 g/m ²

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	140 %	• Lipnumas	geras
• Atsparumas tempimui	45 N/cm	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	vidutinis
• Atsparumas drėgmei	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	prastas
• Atsparumas senėjimui (UV)	vidutinis	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	40 °C		

tesa® 64621

Industrija

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 5 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 9 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 6.5 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 9.5 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 8 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 10 N/cm |
| • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 9 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 15 N/cm |

Papildoma informacija

Papildomos pagrindo versijos:

PV6 raudona MOPP plėvelė, 80µm

Ritėms rekomenduojama naudoti tesa® dozatorius, kad būtų pasiekti optimalūs rezultatai.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64621>