

tesa® 74515

Produkto Informacija



125 µm LSE permatomas perkėlimo lipni juosta

Produkto aprašymas

tesa® 74515 yra permatoma, 125 µm dvipusė perkėlimo juosta, sukurta aukštos kokybės klijavimui prie žemo paviršiaus energijos (LSE) substratų, tokių kaip PP, PE ir EPDM. Ji pasižymi takifikuoto akrilo klijais, suteikiančiais puikų pradinį sukibimą, stiprų šlyties stiprumą ir patikimą sukibimą be grunto naudojimo. Storas, prisitaikantis klijų sluoksnis – be nešančio pagrindo – gerai prisitaiko prie šiek tiek nelygių ar lanksčių paviršių, užtikrinant nuolatinį įmirkimą ir įtempių pasiskirstymą. tesa® 74515 patikimai veikia sudėtingomis aplinkos sąlygomis, įskaitant drėgmę ir trumpalaikį poveikį iki 200 °C temperatūrai. Ji idealiai tinka pramoninėms ir precizinėms montavimo aplikacijoms, kur svarbi švari estetika ir ilgalaikis patvarumas.

Funkcijos

- LSE Sukibimas: Klijuoja plastiką ir denginius be grunto.
- Plona ir stipri: Didelė klijavimo galia esant vos 125 µm storiui.
- Užpildo tarpus: Storas klijų sluoksnis prisitaiko prie paviršiaus nelygumų.
- Prisitaikanti: Puikiai tinka lanksčioms ar tekstūruotoms dangoms.
- Universalumas: Puikiai limpa prie LSE ir standartinių medžiagų.
- Atspari karščiui: Trumpalaikė temperatūra iki 200 °C.
- Mažai LOJ: Testuota pagal VDA 278 dėl švaresnio oro patalpose.
- UL sertifikatas: Pagal UL 969 standartą. UL Failas: MH 18055

Application Fields

- Universalus klijavimo sprendimas įvairioms reikloms pramoninėms sritims
- Užtikrina patikimą sukibimą be grunto su žemo paviršiaus energijos (LSE) substratais, tokiais kaip PP, PE ir EPDM
- Idealiai tinka ilgalaikiam montavimui prie sunkiai klijuojamų medžiagų, pavyzdžiui, tarpiklių, lietų detalių ir struktūrinių plastikų
- Tinka pramoniniam putų, plėvelių ir lanksčių medžiagų klijavimui
- Puikiai tinka dizaino sprendimams, reikalaujantiems nematomo klijavimo ir švarios, vientisos estetikos

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

tesa® 74515

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Atsparumas chemikalams	geras	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Mažiausia temperatūros atsparumo riba	-40 °C
• Atsparumas minkštikliui	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	labai geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	100 °C	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	200 °C

Sukibimas su

• Sukibimas su PC (pradinis)	10 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	10 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	5.5 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	9 N/cm

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

- PV04: balta PE dengta apsauginė juosta (126 µm; 126 g/m²)
- PV12: permatoma PET apsauginė juosta (75 µm; 105g/m²)

Matmenų stabilumo PV12 PET ir PV4 PE dengtas popierius ypač tinkami naudoti, transportuoti ir sandėliuoti, kai reikalingas atsparumas dideliame drėgniui.

Mažai LOJ – matuota pagal VDA 278 analizę, tesa® 74515 neturi jokių pavienių medžiagų, ribojamų pagal siūlomus GB reglamentus (Kinija).

tesa® 74515

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=74515>