

tesa® 60400

Produkto Informacija



tesa® 60400 – biogeninė ir tvirta

Produkto aprašymas

tesa® 60400 – tai biogeninė pakavimo juosta, tinkama vidutinio svorio (15–30 kg) pakuotėms užklijuoti. Šios juostos pagrindas pagamintas iš polilaktido rūgšties, dar žinomos kaip PLA. PLA gaminama tik iš atsinaujinančiųjų žaliavų, pvz., kukurūzų krakmolo, tapijokos šaknų ar cukranendrių. Šios juostos klijai gaminami iš natūralaus kaučiuko ir natūralios dervos. Dėl išmanaus žaliavų pasirinkimo ir išskirtinės struktūros tesa® 60400 sudėtyje yra net 98 % biogeninės anglies, todėl sumažėja jos anglies pėdsakas.

Tvarumo charakteristikos

- Visas biogeninės anglies kiekis 98 %
- Oficialūs DIN-CERTCO ir TÜV AUSTRIA sertifikatai (geriausias įmanomas abiejų institutų įvertinimas)
- Mažesni išmetamo CO₂ kiekiai lyginant su kitomis standartinėmis pakavimo juostomis
- Gamybos procese nenaudojama tirpiklių

Tvarūs Aspektai



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- Vidutinio svorio (15–30 kg) kartoninių dėžių užklėjimas
- Tinka rankiniams ir automatiniams pakavimo aparatams
- Pakavimas, surišimas ir užklėjimas

tesa® 60400

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|------|
| • Pagrindo medžiaga | Poly lactide (PLA) | • Biologinės kilmės anglies kiekis | 98 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | (pagal ASTM D6866) | |

Product Assortment

- | | |
|-------------------|---------|
| • Galimos spalvos | skaidri |
|-------------------|---------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 185 % | • Rankomis plėšoma | geras |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Tinka giliam užšaldymui | taip |
| • Automatinis klijavimas | taip | • Tinka pavojingiems kroviniams | ne |
| • Pakuotės svoris | Iki 25 kg | • Tylus atsukimas | ne |
| • Rankinis klijavimas | taip | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildoma informacija

Ant tesa® 60400 galima spausdinti naudojant visų tipų rašalines sistemas

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60400>