


tesa® ACXplus 73106

Produkto Informacija



640 µm dvipusė akrilo putplasčio juosta

Produkto aprašymas

tesa® 73106 yra tvirta, pilka, dvipusė akrilo putplasčio juosta, sukurta ilgalaikiams klijavimo sprendimams. 640 µm storio uždaroji ląstelinė putplasčio šerdis lengvai prisitaiko prie nelygių ar tekstūruotų paviršių. Slėgiui jautrūs klijai pasižymi stipriu pradiniu sukibimu ir atsparumu aukštai temperatūrai. Juosta pasižymi aukštomis tempiamosiomis, kirpimo ir lupimo stiprumo savybėmis, todėl gali veiksmingai pakeisti mechaninius tvirtinimus, tokius kaip kniedės, varžtai, suvirinimas ar skysti klijai. Be to, ji puikiai sandarina nuo drėgmės ir užtikrina ilgalaikį patvarumą net ir sudėtingomis sąlygomis.

Funkcijos

- Viskoelastinė akrilo putplasčio šerdis: Puikiai išsklaido apkrovas ir sugeria energiją, todėl idealiai tinka dinaminėms ir statinėms apkrovoms valdyti klijuojamose konstrukcijose.
- Terminio plėtimosi kompensavimas: Išlaiko patikimą sukibimą tarp skirtingų medžiagų, prisitaikydama prie jų ilgio pokyčių dėl temperatūros.
- Aukštas sukibimo stiprumas: Užtikrina stiprų sukibimą su įvairiais paviršiais, įskaitant metalus, plastiką ir dažytus paviršius – užtikrinant ilgaamžį rezultatą.
- Atsparumas temperatūrai ir aplinkos sąlygoms: Patikimai veikia esant aukštai temperatūrai, atspari UV spinduliams, drėgmei bei lauko klimato poveikiui.
- PFAS/PFOS neturinti sudėtis: Gaminama be perfluorintų junginių, suteikiant saugesnius ir tvaresnius klijavimo sprendimus.
- Lanksti dvipusė putplasčio konstrukcija: Pilka, 640 µm storio akrilo putplasčio juosta prisitaiko prie paviršiaus nelygumų; švariam, lygiavam klijavimui be mechaninių tvirtinimo detalių.

Application Fields

tesa® 73106 tinka įvairioms sudėtingoms klijavimo reikmėms, įskaitant:

- Naudojimą aukštoje temperatūroje
- Panelių standinimas ir rėmų klijavimas
- Dekoratyviniai apvadai
- Daugiakomponentis klijavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Akrilo putos | • Bendras storis | 640 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Spalva | pilka |

tesa® ACXplus 73106

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 150 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 210 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|

Sukibimas su

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 10 N/cm | • Sukibimas su PMMA (po 14 dienų) | 17 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 25 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 7 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (po 14 dienų) | 20 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 14 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 18 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 26 N/cm |
| • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 10 N/cm | | |

Papildoma informacija

tesa® 73106 tinka tiek vidaus, tiek lauko naudojimui. Ji užtikrina patikimą veikimą plačiame temperatūrų ir aplinkos sąlygų diapazone. Norint pasiekti geriausių rezultatų, paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be teršalų. Rekomenduojama atlikti bandymus konkrečioms reikmėms prieš naudojant dideliais kiekiais. Dėl techninės pagalbos ir geriausių klijavimo rezultatų kreipkitės į tesa® specialistą.

Lainerio parinktys:

- PV31: Balta plėvelinė lainerio danga – be prekės ženklo (115 µm)

Galimi papildomi storio variantai:

- tesa® 73108 - 800µm
- tesa® 73112 - 1200µm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=73106>