

tesa® ACXplus 73112

Produkto Informacija



1200 µm dvipusė akrilinė putų juosta

Produkto aprašymas

tesa® 73112 yra tvirta, pilka, dvipusė akrilinė putų juosta, sukurta ilgalaikiam sukibimui. Su 1200 µm storio uždarytų porų putų šerdimi, ji lengvai prisitaiko prie nelygių ar tekstūruotų paviršių. Slėgiui jautrūs klijai suteikia stiprų pirminį sukibimą ir išlaiko atsparumą padidintai temperatūrai. Dėl didelio tempimo, šlyties ir lupimo stiprumo, tai veiksminga mechaninių tvirtinimo elementų, tokių kaip kniedės, varžtai, suvirinimas ar skysti klijai, alternatyva. Be to, ji pasižymi puikiu sandarumu nuo drėgmės ir ilgaamžiškumu net sudėtingomis sąlygomis.

Funkcijos

- Viskoelastinė akrilinė putų šerdis: Puikiai išsklaido įtampą ir sugeria energiją, idealiai tinka tiek dinaminėms, tiek statinėms apkrovoms klijuose konstrukcijose.
- Terminio plėtimosi kompensacija: Užtikrina patikimą sukibimą tarp skirtingų medžiagų, prisitaikydama prie terminio ilgio pokyčių.
- Didelis sukibimo stiprumas: Užtikrina stiprų sukibimą su daugybe pagrindų, įskaitant metalus, plastiką ir dažytus paviršius, todėl užtikrina ilgalaikį veikimą.
- Atsparumas temperatūrai ir oro sąlygoms: Patikimai veikia aukštoje temperatūroje, yra atspari UV spinduliams, drėgmei ir išoriniams aplinkos veiksniams.
- Be PFAS/PFOS sudėties: Pagaminta be perfluorintų junginių, siekiant užtikrinti saugesnius ir tvaresnius klijavimo sprendimus.
- Prisitaikanti dvipusė putų konstrukcija: Pilka, 1200 µm storio akrilinė putų juosta prisitaiko prie paviršiaus nelygumų, leidžia apdoroti švariai ir vientisai – be papildomų mechaninių tvirtinimo elementų.

Application Fields

tesa® 73112 tinka įvairioms sudėtingoms klijavimo užduotims, įskaitant:

- Naudojimas aukštoje temperatūroje
- Plokščių standinimas ir rėmų klijavimas
- Dekoratyvinės apdailos
- Skirtingų medžiagų klijavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | Akrilo putos | • Antiadhezinio sluoksnio tipas | balta |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Bendras storis | 1200 µm |

tesa® ACXplus 73112

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 150 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 220 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|

Sukibimas su

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 14 N/cm | • Sukibimas su PMMA (po 14 dienų) | 23 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 40 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 8 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (po 14 dienų) | 27 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 17 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 23 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 40 N/cm |
| • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 14 N/cm | | |

Papildoma informacija

tesa® 73112 tinka naudoti tiek viduje, tiek lauke. Ji užtikrina patikimą veikimą esant plačiam temperatūrų ir aplinkos sąlygų diapazonui. Norint pasiekti geriausių rezultatų, paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be teršalų. Rekomenduojama atlikti bandymus su konkrečia jūsų aplikacija prieš masinį naudojimą. Dėl techninės konsultacijos ir norėdami gauti geriausius klijavimo rezultatus, kreipkitės į tesa® specialistą.

Apsauginių popierių variantai:

- PV31: Balta plėvelinė apsauga – be prekės ženklo (115 µm)

Papildomi galimi storio variantai:

- tesa® 73106 - 640µm
- tesa® 73108 - 800µm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=73112>