

tesa® ACXplus 73210

Produkto Informacija

1000 µm dvipusė akrilinė juosta su šerdimi

Produkto aprašymas

tesa® ACX^{plus} 73210 yra aukštos kokybės dvipusė akrilo putų juosta su puikiu skaidrumu. Jos viskoelastinės savybės sugeria apkrovas, užpildo nelygumus ir užtikrina stiprius bei ilgalaikius sujungimus – net ir ant nelygių paviršių. Juosta specialiai sukurta skaidrių ar permatomų medžiagų, tokių kaip stiklas, akrilas ar polikarbonatas, sujungimui, užtikrinant praktiškai nematomą jungtį. Optinis skaidrumas daro ją idealia aplikacijoms, kuriose svarbus vientisas ir estetiškas apdailos paviršius.

Funkcijos

- Aukštas optinis skaidrumas – sukurta skaidrių paviršių klijavimui
- Patvari jungties stiprybė – atspari temperatūrai, UV ir senėjimui
- Kompensuoja sujungtų dalių terminius pailgėjimus
- Puikus sukibimas su skaidriais plastikais ir stiklu
- Momentinis prilipimas ir aukščiausia galutinio sujungimo stiprybė
- PFAS/PFOS neturinti sudėtis: pagaminta be perfluorintų medžiagų, užtikrinant saugesnius ir tvaresnius klijavimo sprendimus.

Application Fields

tesa® 73210 tinka įvairioms sudėtingoms klijavimo aplikacijoms, įskaitant:

- Skaidrių iškabų ir vardinių lentelių klijavimas
- Skaidrių dekoratyvinių plokščių tvirtinimas
- Permatomų profilių klijavimas
- Aplikacijos, reikalaujančios praktiškai nematomų sujungimo linijų (pvz., prekybos vitrinose, buitinėje technikoje ir interjero dizaino elementuose)

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | Akrilo putos | • Bendras storis | 1000 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Spalva | skaidri |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | balta | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 180 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|

tesa® ACXplus 73210

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 15 N/cm | • Sukibimas su PMMA (po 14 dienų) | 18 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 28 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 14 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (po 14 dienų) | 23 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 15 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 23 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 25 N/cm |
| • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 15 N/cm | | |

Papildoma informacija

tesa® 73210 tinka tiek vidaus, tiek lauko naudojimui. Juosta užtikrina patikimą veikimą plačiame temperatūrų ir aplinkos sąlygų diapazone. Siekiant geriausių rezultatų, paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be teršalų. Prieš pradėdant plataus masto naudojimą, rekomenduojama atlikti aplikacijai būdingus bandymus. Norėdami gauti techninę pagalbą ir pasiekti geriausių klijavimo rezultatus, pasikonsultuokite su tesa® specialistu.

Dėklo pasirinkimo variantai:

- PV26: Baltas popierinis dėklas – be prekinio ženklo (160 µm)

Papildomas galimas storis:

- tesa® 73205 - 500 µm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=73210>