

tesa® ACXplus 73205

Produkto Informacija

500 µm dvipusė akrilo šerdies juosta

Produkto aprašymas

tesa® ACX^{plus} 73205 yra aukštos kokybės dvipusė akrilo putplasčio juosta, pasižyminti puikiu skaidrumu. Jos viskoelastinės savybės sugeria apkrovą, užpildo tarpus ir užtikrina stiprų, ilgalaikį sukibimą – net ir nelygiuose paviršiuose. Juosta specialiai sukurta skaidrių ar permatomų medžiagų, tokių kaip stiklas, akrilas ar polikarbonatas, klijavimui, suteikiant beveik nematomą sujungimą. Optinis skaidrumas suteikia galimybę naudoti ją ten, kur svarbus vientisas ir estetiškas paviršius.

Funkcijos

- Aukštas optinis skaidrumas – sukurta skaidriems pagrindams klijuoti
- Ilgaamžis sukibimo stiprumas – atspari temperatūrai, UV spinduliams ir senėjimui
- Kompensuoja klijuojamų detalių terminį pailgėjimą
- Puikiai limpa prie skaidraus plastiko ir stiklo
- Iškart limpa ir pasiekia itin stiprų galutinį sukibimą
- Be PFAS/PFOS: gamybos metu nenaudojamos perfluorintos medžiagos, užtikrinant saugesnius ir tvaresnius klijavimo sprendimus.

Application Fields

tesa® 73205 tinka įvairioms sudėtingoms klijavimo užduotims, įskaitant:

- Skaidrių ženklų ir lentelių klijavimui
- Skaidrių dekoratyvinių plokščių tvirtinimui
- Pusiau permatomų profilių klijavimui
- Pritaikymams, kuriems reikalingos beveik nematomos suklijavimo linijos (pvz., prekybos ekspozicijoms, buitinės technikos ar interjero elementams)

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | Akrilo putos | • Bendras storis | 500 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Spalva | skaidri |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | balta | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 180 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|

tesa® ACXplus 73205

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 15 N/cm | • Sukibimas su PMMA (po 14 dienų) | 12 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 19 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 11 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (po 14 dienų) | 20 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 14 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 16 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 20 N/cm |
| • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 13 N/cm | | |

Papildoma informacija

tesa® 73210 tinka naudoti tiek viduje, tiek lauke. Ji veikia patikimai plačiame temperatūrų ir aplinkos sąlygų diapazone. Siekiant geriausių rezultatų, paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be teršalų. Rekomenduojama atlikti bandymus pagal konkrečią paskirtį prieš pradedant naudoti dideliu mastu. Techninėms konsultacijoms ir geriausiam klijavimo rezultatui pasiekti kreipkitės į tesa® specialistą.

Apsauginio sluoksnio variantai:

- PV26: Baltas popierinis sluoksnis – be prekės ženklo (160 µm)

Papildomas galimas storis:

- tesa® 73210 – 1000 µm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=73205>