

tesa® ACXplus 77405

Produkto Informacija

0,5 mm juoda dvipusė akrilo putų juosta

Produkto aprašymas

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line yra sodriai juoda dvipusė akrilo putų juosta, sukurta automobilių pramonės tvirtinimo dalims. Jos viskoelastinis akrilo putų šerdis užtikrina patikimą ir aukšto lygio sukibimą su įvairiais paviršiais ir gali atlaikyti kintančias aplinkos sąlygas visą automobilio eksploataavimo laiką.

Taip pat galima įsigyti 0,8 mm storio.

Funkcijos

- Viskoelastingas akrilo putų šerdis kompensuoja skirtingą suklijuotų detalių šiluminį išsiplėtimą
- Geras dinaminis ir statinis šlyties atsparumas plačiame temperatūrų intervale
- Geros tarpų užpildymo savybės
- Geras atsparumas drėgmei ir UV spinduliams
- Geros konvertavimo savybės

Application Fields

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line tinka įvairioms nuolatinėms išorinio paviršiaus tvirtinimo reikmėms, tokioms kaip:

- Veidrodžių tvirtinimas

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line ypač rekomenduojama visų rūšių plastiko prie plastiko tvirtinimui su paviršiaus apdirbimu (pvz.: gruntas, plazma ir kt.) tokioms dekoratyvinėms dalims kaip:

- Emblema
- Durų sparnas
- Visi priedai ant buferio (pvz.: antenų laikikliai, sandarikliai)
- Statramstis

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| • Pagrindo medžiaga | akrilo putos | • Bendras storis | 500 µm |
| • Klijų tipas | modifikuotas akrilas | • Spalva | tamsiai juoda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE | | |

tesa[®] ACXplus 77405

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------|
| • Atsparumas smūgiams šaltyje | labai geras | • L laikiklis | geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • T blokas | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | | |

Sukibimas su

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su plieniu (pradinis) | 11 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 3 dienų) | 20 N/cm |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|

Papildoma informacija

PV 38 = permatomas mėlynas PE dangalas

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=77405>