

tesa® ACXplus 79015

Produkto Informacija



Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Akrilas	• Bendras storis	1500 µm
• Klijų tipas	LSE	• Spalva	gray
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	PE	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	blue

Properties/Performance Values

• Atsparumas smūgiams šaltyje	labai geras	• Atsparumas senėjimui (UV)	geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 90°C	labai geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Temperatūros diapazonas	-40 to 95

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	45 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	35 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 3 dienų)	45 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 3 dienų)	35 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=79015>