

# tesa® ACXplus 79008

## Produkto Informacija



## Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

## Product Construction

- |                                 |              |                                  |        |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga             | Akrilo putos | • Bendras storis                 | 800 µm |
| • Klijų tipas                   | LSE          | • Spalva                         | pilka  |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE           | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | mėlyna |

## Properties/Performance Values

- |                               |             |                                        |             |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| • Atsparumas smūgiams šaltyje | labai geras | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai   | 95 °C       |
| • Atsparumas chemikalams      | geras       | • Statinis atsparumas šlyčiai, 90°C    | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei          | labai geras | • Temperatūros diapazonas              | -40 to 95   |
| • Atsparumas senėjimui (UV)   | geras       | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 120 °C      |

## Sukibimas su

- |                                 |         |                                  |         |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis)   | 35 N/cm | • Sukibimas su PP (po 3 dienų)   | 40 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 3 dienų) | 35 N/cm | • Sukibimas su plienu            | 30 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis)    | 30 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 30 N/cm |

## Atsisakymas

Išpūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=79008>