



tesa® 64621 Industry

Produkto Informacija

Abipusė skaidri lipnioji juosta

Produkto aprašymas

tesa® 64621 yra abipusė skaidri lipnioji juosta, kurią sudaro PP laikmuo ir sintetinio kaučiuko klijų masė (lydzioji).

tesa® 64621 su lydziaisiais klijais yra be tirpiklių ir itin lipni.

tesa® 64621 apsaugota silikonu padengto popieriaus dengiamuoju sluoksniu.

Application Fields

- Bendros paskirties fiksacinė juosta
- Dekoratyvinių ir pakavimo medžiagų tvirtinimas klijuojant
- Folijų, audinių, popieriaus ir plastikinių medžiagų klijavimas

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|
| • Antiadhezīno slūksnīo tipas | pergaminas | • Bendras storis | 90 μm |
| • Antiadhezīno slūksnīo svoris | 78 g/m ² | • Spalva | skaidri |
| • Pagrīndo medžiaga | PP (polipropileno)
plēvelē | • Antiadhezīno slūksnīo spalva | geltona |
| • Kliju tipas | sintetinis kaučiukas | • Antiadhezīno slūksnīo storis | 70 μm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| • Pailgējimas trūkimo vietoje | 140 % | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas tempimui | 45 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | vidutinis |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | prastas |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 40 °C | | |

Adhesion to Values

- | | | | |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| • PE (pradinis) | 5 N/cm | • PVC (pradinis) | 9 N/cm |
| • PE (po 14 dienų) | 6.5 N/cm | • PVC (po 14 dienų) | 9.5 N/cm |
| • PP (pradinis) | 8 N/cm | • plienų (pradinis) | 10 N/cm |
| • PP (po 14 dienų) | 9 N/cm | • plienų (po 14 dienų) | 15 N/cm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64621>





tesa[®] 64621 Industry

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonų, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64621>