

tesa® 60152



Adhesion Promoter PU/HPVC

produkto informacija

Priekibos greitiklis PU paviršiams

tesa® Adhesion Promoter naudojamas pagerinti tesa® ACX^{plus} juostų priekibai prie poliuretano ir kieto PVC. Dėl skirtingos pagrindų elgsenos rekomenduojame prieš naudojant mūsų Adhesion Promoter jį išbandyti. tesa® Adhesion Promoter 60152 yra pastebimas UV spinduliais, nes tirpale yra UV pigmentų.

Pagrindinė paskirtis

Rekomenduojama PU ir kieto PVC paviršiams.

Naudojamas padidinti sulipimo stipriui ir pasiekti didesnėms atsparumo lupimui vertėms kartu su ACX^{plus} juostomis.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Visa pateikta informacija šioje skiltyje ir duomenys yra laikytini orientacinės vertės ir gali netikti konkrečiai specifikacijai.

Techniniai duomenys

• Spalva	geltona	• Klampa	9 mPa s
• Konsistencija	skysta	• Tankis	0.76 g/cm ³
• Kietosios dalelės	10 %	• Plitimo tempas apie	15 m ² /l

Papildoma informacija

Nuo klijuojamo paviršiaus prieš naudojant tesa® Adhesion Promoter 60152 reikia pašalinti dulkes, riebalus, alyvą, drėgmę ir kitus teršalus.

Nuvalykite pagrindą šluoste be pūkelių ir tinkamais tirpikliais, pavyzdžiui, etanoliu arba izopropanoliu. Tada plonai užtepkite tesa® Adhesion Promoter 60152 ant lipinamo paviršiaus, įsitikindami, kad padengtas visas paviršius. Adhesion Promoter galima užtepti šluoste be pūkelių ar šepetėliu, užtepimo pieštuku ar fetro aplikatoriumi. Palaukite nuo 2 iki 5 minučių, kad tirpikliai išgaruotų. Prieš užklijuodami tesa® ACX^{plus} juostą saugokite, kad paruoštas paviršius nebūtų užterštas. Sukibimo trukmė – nuo keleto valandų iki keleto dienų.

Laikymo trukmė yra 12 mėnesių, laikant originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Daugiau informacijos rasite atitinkamos medžiagos saugos duomenų lape (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

tesa® 60152



Adhesion Promoter PU/HPVC

produkto informacija

Disclaimer

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite
<http://l.tesa.com/?ip=60152>