



tesa® 4968

Produkto Informacija



Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

• Antiadhezinio sluoksnio tipas	popierius	• Bendras storis	295 µm
• Antiadhezinio sluoksnio svoris	80 g/m ²	• Spalva	balta
• Pagrindo medžiaga	PVC plėvelė	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	ruda
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	69 µm

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	130 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	60 °C
• Atsparumas tempimui	30 N/cm	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	vidutinis
• Atsparumas minkštikliui	labai geras	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	70 °C

Adhesion to Values

• ABS (pradinis)	13.1 N/cm	• PP (pradinis)	11 N/cm
• ABS (po 14 dienų)	20 N/cm	• PP (po 14 dienų)	14.1 N/cm
• aliuminiu (pradinis)	10.3 N/cm	• PS (pradinis)	11.9 N/cm
• aliuminiu (po 14 dienų)	20.7 N/cm	• PS (po 14 dienų)	18.2 N/cm
• PC (pradinis)	13.8 N/cm	• PVC (pradinis)	10.6 N/cm
• PC (po 14 dienų)	24.6 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	25.3 N/cm
• PET (pradinis)	9.6 N/cm	• plienų (pradinis)	12.5 N/cm
• PET (po 14 dienų)	12.7 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	21.2 N/cm



tesa[®] 4968

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04968>