



tesa® 4302

Produkto Informacija



Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 70 % | • Kliju tips | natūralus kaučiukas |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Bendras storis | 170 μm |
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-------------|
| • Lengva pašalinti | Taip | • Atsparumas tempimui | 46 N/cm |
| • Atsparumas temperatūrai | 160 °C | • Hand tearability | labai geras |
| • Pailgējimas trūkimo vietoje | 10 % | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------|--------|
| • plienų | 4 N/cm |
|----------|--------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04302>