



tesa® Professional 4398

Produkto Informacija



tesa® 4398 audinio tinkavimo juosta fasadams

Produkto aprašymas

Su tesa® audinio tinkavimo juosta fasadams neužtruksite, kad atliekant tinkavimo darbus apsaugotumėte būtinas pridengti sritis. Ja labai lengva naudotis. Medžiaginė juosta gali būti ištempiama iki 20 % jos ilgio ir nuplešiama ranka. Taip ją galima pritaikyti bet kuriai fasado vietai, kurių norite pridengti, kad galėtumėte kuo greičiau sutelkti visą dėmesį į atliekamus tinkavimo darbus. Lipni natūralaus kaučiuko medžiaga užtikrina jau gerai žinomą tesa® produktams būdingą sukilimo stiprumą. Be to, ją galima greitai ir lengvai nuimti. Kadangi fasado juosta yra atspari UV spinduliams iki 10 dienų, ji labai tinka pagrindiniams išorės tinkavimo arba dažymo darbams. Atlirkus darbus juostą galima greitai ir lengvai nuimti. Naudojant mėlynąją tesa® audinio tinkavimo juostą fasadams suraupysite savo tinkavimo darbų laiką.

Funkcijos

- Lengvai naudojama ir patikima išorės paviršių apsauga
- Saulės šviesa nesukels problemų: atsparumas UV spinduliams iki 10 dienų, o nuimant nelieka likučių
- Patogu naudoti dėl atsparumo tempimui, lengva nuplēšti ranka
- Dirbant su taupoma laiko; juostą galima nuimti greitai ir lengvai
- Juostos sudėtis: pagrindo medžiaga = audinys, lipni medžiaga = natūralus kaučiukas
- Galimi dydžiai: 25 m x 30 mm, 25 m x 50 mm

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| Pagrindo medžiaga | audinys | Bendras storis | 260 µm |
| Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| Atsparumas UV | 1.5 weeks | Atsparumas tempimui | 55 N/cm |
| Pailgėjimas trūkimo vietoje | 20 % | Hand tearability | labai geras |

Adhesion to Values

- | | |
|--------|--------|
| plienu | 5 N/cm |
|--------|--------|



tesa® Professional 4398

Produkto Informacija

Atsisakymas

Jspūdinga tesa® gaminiai kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, jvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagristi mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, išskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspresti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04398>