



tesafilm®

Produkta Informācija



BNR 58542, 58544, 58545, 58547, 58549, 58553, 58568, 58581, 58582

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | BOPP (divpusējais polipropilēns) | • Kopējais biezums | 41 µm |
| • Līmvielas veids | akrils uz ūdens bāzes | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| • Stiepes izturība | 30 N/cm | • Lietojama kopētājā | nē |
| • Attīšanas spēks n/cm | 1.2 N/cm | • Noturība pret plīsumiem | nē |
| • Hand tearability | nē | • Piemērotas virsmas | Kartons, papīrs |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | jā | • Var rakstīt uz tās | nē |
| • Klusa attīšana | nē | • Šķīdumu nesaturošs | jā |

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=58542>