



tesa® 64620

Produkta Informācija



Divpusēja plēves līmēnte

Produkta apraksts

tesa® 64620 ir divpusēja pašlīmējoša līmēnte, kas sastāv no balta PP nesošā slāņa un sintētiskā kaučuka līmvielas masas sistēmas (karstas kausēšanas/hotmelt). Ar karstas kausēšanas līmvielu tesa® 64620 nesatur šķīdinātājus un nodrošina augstu saķeri.

tesa® 64620 aizsargā silikonizēta papīra atdalošais slānis.

Lietojumi

- Grīdas ieklāšana
- Daudzveidīga pielietojuma fiksēšanas līmēnte

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| • Starpslāņa materiāls | polipropilēna (PP) plēve | • Krāsa | balta |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Atdalošā slāņa krāsa | brūna |
| • Atdalošā slāņa veids | pergamīns | • Atdalošā slāņa svars | 78 g/m ² |
| • Kopējais biezums | 185 µm | • Starpslāņa biezums | 70 µm |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 700 % | • Saķere | ļoti labi |
| • Stiepes izturība | 30 N/cm | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | labi |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 40 °C | • Statiskā bīdes pretestība pie 70°C | vidēji |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | vāji | • Temperatūras izturība īstermiņā | 80 °C |

Lipšana pie

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Lipšana pie PE (sākotnējā) | 5 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām) | 10 N/cm |
| • Lipšana pie PE (pēc 14 dienām) | 8 N/cm | • Lipšana pie tērauda (sākotnējā) | 9.5 N/cm |
| • Lipšana pie PP (sākotnējā) | 8.5 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 14.5 N/cm |
| • Lipšana pie PP (pēc 14 dienām) | 12.5 N/cm | • Lipšana pie tērauda (noklātā puse, sākotnējā) | 10.5 N/cm |
| • Lipšana pie PVC (sākotnējā) | 7.5 N/cm | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64620>



tesa® 64620

Produkta Informācija

Papildu informācija

Piemērots plastifikatorus nesaturošiem grīdas materiāliem

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64620>