



tesa® 4329 PV1



Produkta Informācija

Smalki krepēta papīra krāsotāju līm lente

Produkta apraksts

Produkts ir plāns un elastīgs un līdz ar to piemērots visiem izplatītākajiem krāsošanas darbiem, kā arī žāvēšanai krāsnī ar temperatūru līdz 70 °C.

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lietojumi

Produkts ir noturīgs pret apstrādi ar slapjo smilšu strūklu. Krāsa un špaktele labi pielīp starpslānim.

Materiālu var izmantot uz krāsota metāla, gumijas, stikla un hroma detaļām.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--|--------|
| • Starpslāņa materiāls | vāji krepēts papīrs | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Kopējais biezums | 125 µm |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|-------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 10 % | • Temperatūras noturība (60 min) | 80 °C |
| • Stiepes izturība | 33 N/cm | • Viegli noņemama | jā |
| • Roku plēšamība | ļoti labi | | |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 2.8 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa® 4329 PV1

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04329>