



tesa® 4651

Produkta Informācija



Augstas kvalitātes auduma līmlente ar akrila pārklājumu

Produkta apraksts

tesa® 4651 ir spēcīga augstas kvalitātes auduma līmlente ar akrila pārklājumu. Tās pamatā ir 148. sieta izmēra austs mākslīgā auduma/ zīda starpslānis un dabiskā kaučuka līmviela.

tesa® 4651 ir ļoti spēcīga auduma līmlente gandrīz visiem pielietojuma veidiem.

Īpašības:

- augsta liptspēja pat uz nelīdzenām virsmām
- izcila stiepes izturība
- taisni noplēšamas malas garenvirzienā un horizontāli
- uz tās var viegli rakstīt
- pielāgojas formai
- pieejama 8 krāsās: melna, balta, pelēka, dzeltena, zila, sarkana, zaļa, brūna

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lietojumi

- Smagu cauruļu, profilu u.c. saišķu izveide
- Urbumu un citu atveru noseģšana
- Vadu un kabeļu marķēšana
- Marķēšana un krāsu kodēšana
- Grīdas marķēšana
- Hermētiska un pastāvīga cauruļu aizdare
- Asu malu aizsardzība
- Vadu stiprināšana un izolācija
- Bundžu un cauruļu aizdare
- Grīdas pārklāšana
- Apstrāde ar smilšu strūklu
- ... un ne tikai!



tesa® 4651

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	audums ar akrila pārklājumu	• Kopējais biezums	310 µm
• Līmvielas veids	dabiskais kaučuks	• Atdalošā slāņa krāsa	dzeltena
• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Starpslāņa biezums	76 µm
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	13 %	• Taisnas noplēstās malas	ļoti labi
• Stiepes izturība	100 N/cm	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C
• Nodilumizturība	ļoti labi		
• Roku plēšamība	ļoti labi	• Uz tās var viegli rakstīt	jā
• Siets	145 threads/inch ²	• Water resistance	labi

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda	3.3 N/cm
-----------------------	----------

Papildu informācija

Atbilst LV 312-1 dielektriskās noturības prasībām.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04651>