

tesa® 4651

Produkta Informācija



Premium klāta, krāsaina akrila auduma līmlente

Produkta apraksts

tesa® 4651 ir izturīga, augstas kvalitātes, akrila klāta auduma līmlente. Tā ir balstīta uz 145 acs austu rejonu auduma pamatnes un dabiskā kaučuka līmvielas. Produkts ir pieejams arī ar papīra starpliku jumbo-ruļļa formātā (tesa® 4651 PV9).

Ilgspējīgi Aspekti

- 72% bioloģiski bāzēta oglekļa saturs (DIN EN 16640)



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- Auduma līmlente ir elastīga, izceļas ar izcilu nodilumizturību, augstu vilkmes izturību, kā arī ļoti labu saķeri ar dažādām, pat nelīdzenām virsmām.
- Līmlentes augstā sākotnējā saķere un īsais iedarbības laiks nodrošina ātru uzklāšanu un uzticamu pielipšanu neilgi pēc uzklāšanas.
- Līmlenti var plēst ar rokām, iegūstot precīzas un taisnas malas gan gareniski, gan šķērsām.
- Klasifikācija atbilstoši FMVSS302: SE/NBR
- Zems VOC saskaņā ar VDA 278 analīzi

Lietojumi

- Maskēšana smilšu strūklas apstrādes, pārklāšanas, krāsošanas izsmidzināšanas u.c. laikā
- Kravu, piemēram, cauruļu vai profilu, grupēšana un nostiprināšana
- Marķēšana, krāsu kodēšana vai vadu, kabeļu u.tml. atzīmēšana
- Pastāvīga cauruļu savienojumu, kārbu un cauruļu hermetizācija

tesa® 4651

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	audums ar akrila pārklājumu	• Kopējais biezums	310 µm
• Līmvielas veids	dabiskais kaučuks	• Atdalošā slāņa krāsa	dzeltena
• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Starpslāņa biezums	76 µm
• Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs (saskaņā ar DIN EN 16640)	72 %		

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	13 %	• Taisnas noplēstās malas	ļoti labi
• Stiepes izturība	100 N/cm	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C
• Nodilumizturība	ļoti labi		
• Roku plēšamība	ļoti labi	• Uz tās var viegli rakstīt	jā
• Siets	145 threads/inch ²	• Water resistance	labi

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda	3.3 N/cm
-----------------------	----------

Papildu informācija

Pašizdzēšoša / bez degšanas ātruma saskaņā ar FMVSS 302 testēts kopā ar nedegošu materiālu

Atbilst LV 312-1 dielektriskās izturības prasībām

Tālāk esošajā sarakstā varat atrast RAL kodus kā atsauci tesa® 4651 krāsām:

- Dzeltēna, kods 17: RAL 1016
- Sarkana, kods 19: RAL 3000
- Zila, kods 11: RAL 5015
- Zaļa, kods 37: RAL 6018
- Pelēka, kods 55: RAL 7000
- Brūna, kods 45: RAL 8003
- Melna, kods 04: RAL 9005
- Balta, kods 08: RAL 9010

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=4651>

tesa® 4651

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=4651>