



tesa® 4970

Produkta Informācija



Divpusēja plēves tipa līm lente ar augstu liptspēju

Produkta apraksts

tesa® 4970 ir bieza, balta, divpusēja pašlīmējoša līm lente, kas sastāv no PVC plēves starpslāņa un akrila līmvielas ar paaugstinātu saķeri.

Īpašas tesa® 4970 iezīmes:

- Izcila augsta saķeres līmeņa un tūlītējas lipšanas kombinācija
- Liels pārklājuma svars labam kontaktam ar nelīdzenām vai putekļainām virsmām
- Pilnīga piemērotība ilgtermiņa lietošanai

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lietojumi

- Plastmasas un koka apdares uzstādīšana
- Dekoratīvo tirdzniecības stendu uzstādīšana
- Zīmju un svaru uzstādīšana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polivinilhlorīda (PVC) plēve	• Kopējais biezums	225 µm
• Līmvielas veids	akrils ar pastiprinātu lipšanu	• Krāsa	balta



tesa® 4970

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	20 %	• Mitruma izturība	ļoti labi
• Stiepes izturība	38 N/cm	• Noturība pret mīkstinātāju	ļoti labi
• Ilgttermiņa temperatūras izturība	60 °C	• Saķere	ļoti labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	labi
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	vidēji
• Minimālā temperatūras izturība	-40 °C	• Temperatūras izturība īstermiņā	70 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	13.4 N/cm	• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	11.9 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	14.4 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	9.7 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	11.5 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	10.8 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	12.6 N/cm	• Lipšana pie PS (sākotnējā)	14.7 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	16.2 N/cm	• Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)	15.2 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	16.9 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	12.4 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	8.5 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	16.6 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	9.1 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	13 N/cm
• Lipšana pie PET (sākotnējā)	11.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	13.6 N/cm

Papildu informācija

Ir pieejama tesa® 7149 versija ar paplašinātu atdalošo slāni pacelšanai ar pirkstu.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04970>