



tesa® 51025 PV10

Produkta Informācija

Ar rokām noplēšana PET auduma līm lente ietīšanai



Produkta apraksts

tesa® 51025 ir PET auduma līm lente ar šķīdinātājus nesaturošu līmvielu uz kaučuka bāzes vadu saišķiem.

- Pamatīpašības:
- Temperatūras noturība 125°C/3000 h
- Šķīdinātājus nesaturoša līmviela.
- Noplēšana ar rokām
- Krāsa: Melna

Lietojumi

tesa® 51025 PV10 ir paredzēta izmantošanai aptīšanas darbiem temperatūrā līdz 125°C.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagataves nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET audums | • Kopējais biezums | 160 µm |
| • Līmvielas veids | uz gumijas bāzes | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|--|---------------------|---|---------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 25 % | • Minimālā temperatūras izturība | -40 °C |
| • Stiepes izturība | 80 N/cm | • Nodilumizturība (10 mm tapnis, LV312) | Class B |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums > 9 mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Nodilumizturība (5 mm tapnis, LV312) | Class A |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums ≤ 9 mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Roku plēšamība | jā |
| • Dielektriskās sadalīšanās spriegums | 6300 V | • Trokšņa slāpēšana (LV312) | Class A |
| • Maksimālā temperatūras izturība | 125 °C | | |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 6.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildu informācija

Standarta platums: 9, 19, 25, 32, 38 mm

- garums: 25, 50 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51025>



tesa® 51025 PV10

Produkta Informācija

Papildu informācija

- Citi izmēri ir pieejami pēc pasūtījuma
- Standarta ruļļa serdes diametrs: 38 mm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliicināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51025>