



tesa® 62932

Produkta Informācija



500 µm divpusēja, melna/balta putu līm lente

Produkta apraksts

tesa® 62932 ir divpusēja PE putu līm lente būvniecības un montāžas vajadzībām. Tā sastāv no PE putu starpslāņa, kas pielāgojas virsmai, un akrila līmvielas ar paaugstinātu saķeri.

Produkta priekšrocības:

- Plāns putu starpslānis mazai dizaina atstarpei
- Universāla līmviela spēcīgai un tūlītējai lipšanai pie dažādām pamatnēm
- Augsts galīgās lipšanas līmenis drošam savienojumam
- Noturīga pret UV starojumu, ūdeni un novecošanu
- Augsta tūlītēja saķere pat pie zema kontakta spiediena
- Ļoti laba trieciena absorbēšana zemā temperatūrā

Lietojumi

- Sadzīves elektronikas dekoratīvie alumīnija pārsegi
- Virtuves mēbeļu rokturi
- Ledusskapju vai saldētavu dekoratīvie lietie profili
- Stikla un spoguļu paneļi

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 500 µm |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Krāsa | melna/balta |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|-------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 270 % | • Saķere | labi |
| • Stiepes izturība | 8 N/cm | • Statiskā bīdes pretestība pie 23°C | labi |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 80 °C | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | labi | • Temperatūras izturība īstermiņā | 80 °C |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi | | |



tesa® 62932

Produkta Informācija

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	14 N/cm	• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	17 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	17 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	1.8 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	13 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	3.3 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	17 N/cm	• Lipšana pie PS (sākotnējā)	10.5 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	9 N/cm	• Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)	17 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	17 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	14.5 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	1.7 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	17 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	3 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	13 N/cm
• Lipšana pie PET (sākotnējā)	12.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	17 N/cm

Papildu informācija

Atdalošā slāņa varianti:

PV0 brūns pergāmīna papīrs (71 µm)

PV10 sarkans plēves tipa atdalošais slānis (120 µm)

PV14 balts pergāmīna papīrs ar PE pārklājumu (120 µm)

PV15 zila PE (100 µm)

Nolobīšanās lipšana:

- pēc 14 dienām: putu sadalīšana uz tērauda, alumīnija, ABS, PC, PS, PET, PVC

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šābu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=62932>