



tesa[®] 51230 PV1



Produkta Informācija

Universāla noplēšanas sloksne

Produkta apraksts

tesa[®] 51230 PV1 ir pašlīmējoša stiepes noturīga polipropilēna noplēšanas sloksne ar sintētiskā kaučuka līmvielas sistēmu.

- koekstrūzijas PP/PE starpslānim, tesa[®] 51230 PV1 demonstrē izcilas un unikālas noplēšanas īpašības, neskatoties uz salīdzinoši mazo biezumu.
- produkts ir ieteicams augstam attīšanas ātrumam automātiskā ražošanā.
- Īpašības:
 - saķere
 - lipšana un bīdes stiprība uz dažādām gofrēta un stingra kartona virsmām
 - starpslānis

Lespējas

- Excellent tack
- Excellent adhesion and shear resistance on a variety of corrugated and solid cardboard surfaces
- Robust backing
- Due to a co-extruded PP/PE backing tesa[®] 51230 PV1 exhibits an excellent and unique tear performance despite its relatively low thickness.

Lietojumi

- vidējas kategorijas stingram kartonam un divslāņu gofrētam kartonam
- mazgāšanas līdzekļu un patēriņa preču kastēm, kurjera piegādes materiāliem un aploksnēm

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | MOPP, vienusējā polipropilēna plēve | • Kopējais biezums | 90 μm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|------|--------------------|----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 25 % | • Stiepes izturība | 165 N/cm |
|----------------------------|------|--------------------|----------|

Pieķeršanās vērtībām

- | | |
|-----------|----------|
| • tērauda | 5.5 N/cm |
|-----------|----------|

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51230>



tesa[®] 51230 PV1

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51230>