



tesa® 4600 Xtreme Conditions HD



Produkta Informācija

Pašfiksējoša / Pašsalīpoša silikona līmēnte lietošanai smagos apstākļos

Produkta apraksts

tesa® 4600 Xtreme Conditions HD ir viena no tesa augstākās kvalitātes līmēntēm. Tā ir stipra, pašsalīpoša/ pašamalgamējoša silikona līmēnte, kas izveido savienojumu pati ar sevi bez līmvielas. To aptin ar pārklāšanos, stingri novelkot. tesa® 4600 Xtreme Conditions HD izveido ūdensnecaurlaidīgu, pastāvīgu izolāciju. Nav nepieciešams žāvēšanas laiks. Elastīgo materiālu var viegli uzklāt uz jebkuras virsmas, tai skaitā slapjas vai siltas, netīras vai taukainas. Xtreme Conditions var lietot pat zem ūdens.

- silikona starpslānim, līmēntei ir izcila noturība pret dažādām ķīmiskām vielām, eļļām, skābēm, šķīdinātājiem, sālsūdeni, UV starojumu un ekstremālām temperatūrām.
- 4600 lietošanai sarežģītos apstākļos ir 750 µm biezums un 10 m ruļļa garums. Xtreme Conditions ir pieejama melnā krāsā un ar atdalāmo slāni.

Lietojumi

- Vadu un savienojumu izolācija un aizsardzība * Aizdares vajadzības dzinēja nodalījumā * Hidraulisko savienojumu un citu atsegtu metāla savienojumu aptīšana, lai novērstu koroziju * Aizsardzība pulverkrāsošanas, šķidrās krāsošanas, elektrokrāsošanas, anodizēšanas un pārklāšanas vajadzībām * Vadu saišķi un vispārēja rakstura remonts automobiļu nozarē * Dažādas saišķu izveides, fiksēšanas, aptīšanas un remonta vajadzības un ne tikai! Droši vērsieties pie tesa, ja nepieciešama papildu informācija!

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- Kopējais biezums 750 µm

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 450 % | • Nodilumizturība | ļoti labi |
| • Stiepes izturība | 45 N/cm | • Roku plēšamība | vāji |
| • Dielektriskās sadalīšanās spriegums | 12000 V | • Water resistance | ļoti labi |

Papildu informācija

- Izstiepiet līmēnti vismaz divreiz salīdzinājumā ar tās sākotnējo garumu. Cieši aptiniet to ap virsmu un pašu ap sevi ar pārklājumiem. * Lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti standarta elektroinstalācijas prasībām, aptiniet 3 reizes ar 100% pārklājumu. * Augstspiediena noplūžu (piemēram, cauruļvadu) labošanai lente ir jānovelk ļoti stingri un jāizmanto vairākās kārtās. Atkarībā no noplūdes un cauruļvada materiāla līmēnte var izturēt līdz 12 bāru spiedienu. Izmantojiet līdz 4 kārtām ar aptuveni 100 mm līmēntes abās bojātās caurules pusēs. * Pateicoties pašfiksācijas procesam, pēc līmēntes

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04600>



tesa[®] 4600

Xtreme Conditions HD

Produkta Informācija

Papildu informācija

aptīšanas pa virsu apakšējam slānim, tiek izveidots pastāvīgs kontakts. Tāpēc līmlenti var izmantot tikai vienreiz. *

Lūdzu, ņemiet vērā: Xtreme Condition nav saderīga ar dzeramo ūdeni

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04600>