

tesa® ACXplus 7272

Produkta Informācija



640 µm divpusēja akrila putu lente

Produkta apraksts

tesa® ACX^{plus} 7272 MP ir pelēka divpusēja akrila putu lente.

tesa® ACX^{plus} 7272 MP viskoelastīgā akrila putu pamatne absorbē un izkliedē dinamiskās un statiskās slodzes. Pateicoties unikālajam sastāvam, šī divpusējā akrila putu lente spēj kompensēt saistīto detaļu termisko pagarināšanos.

Lespējas

- Tas absorbē un izkliedē dinamiskās un statiskās slodzes.
- Pateicoties šim unikālajam sastāvam, tas spēj kompensēt līmēto detaļu termiskos pagarinājumus.
- Produkts nesatur PFAS/PFOS

Lietojumi

Tesa® ACX^{plus} MP produktu saime ir piemērota plašam daudzfunkcionālu līmēšanas pielietojumu klāstam.

Lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku veikspēju, mūsu mērķis ir pilnībā izprast paredzamo pielietojumu (ieskaitot iesaistītās virsmas), lai sniegtu pareizo produkta ieteikumu.

tesa® ACX^{plus} 7272 MP sērija ir īpaši piemērota tādu elementu kā emblēmu, dekoratīvu detaļu vai norāžu pielīmēšanai.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Kopējais biezums | 640 µm |
| • Līmvielas veids | tīrs akrils | • Krāsa | pelēka |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 100 °C | • Temperatūras izturība īstermiņā | 200 °C |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 7272

Produkta Informācija

Lipšana pie

- | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|---------|
| • Lipšana pie ABS (sākotnējā) | 1 N/cm | • Lipšana pie PP (pēc 14 dienām) | 1 N/cm |
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām) | 6 N/cm | • Lipšana pie tērauda (sākotnējā) | 16 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (pēc 3 dienām) | 33 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 27 N/cm |
| • Lipšana pie PP (sākotnējā) | 1 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām) | 27 N/cm |

Papildu informācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka virsmas pirmapstrādei iesakām izmantot tesa® adhēzijas veicinātāju. Tas ievērojami uzlabo saķeres līmeni, novērš mitruma infiltrāciju un veicina ilgtermiņa izturību pret nelabvēlīgiem vides faktoriem. Tas, kurš tesa® adhēzijas veicinātājs būtu jāizmanto, ir atkarīgs no virsmām un paredzamā pielietojuma. Ar prieku sniegsim konsultāciju, lai palīdzētu jums piemeklēt labāko risinājumu.

Aizsargkārtas versija:

- PV44: balta plēves aizsargkārtā ar zīmola apdruku

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=7272>