



tesa® 4541

Produkta Informācija



Pielāgojama auduma līm lente bez pārklājuma

Produkta apraksts

tesa® 4541 ir auduma līm lente bez pārklājuma ar augstu noturību pret plīsumiem. Tās pamatā ir 145. sieta izmēra mākslīgā auduma/zīda starpslānis un dabiskā kaučuka līmviela.

tesa® 4541 ir ļoti elastīga un formai pielāgojama līm lente, kas piemērota plašam vajadzību klāstam.

- laba liptspēja pat uz nelīdzenām un taukainām virsmām
- pielāgojas nelīdzenām virsmām bez krokošanās
- viegli rakstīt pa virsu, ideāla marķēšanas līm lente
- ļoti augsta stiepes izturība
- vienmērība un pielāgošanās formai
- pieejama 5 krāsās: melna, balta, pelēka, sarkana, brūna

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lietojumi

- manuālai un mehāniskai smagu kastu, spaiņu un bundžu aizdarei
- kinolenšu kārbu, sadales kārbu un spraugu aizdarei
- stieņu un kabeļu saišķu izveidei
- kabeļu saišķu izveidei
- malu aizsardzībai
- grāmatu vāku nostiprināšanai
- plastmasas skavu piestiprināšanai kabeļu kanāliem
- hokeja nūju aptīšanai
- dažādām veterinārajām vajadzībām, apsējiem lieliem un maziem dzīvniekiem

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|--------|
| • Starpslāņa materiāls | audums bez pārklājuma | • Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs (saskaņā ar DIN EN 16640) | 86 % |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Kopējais biezums | 270 µm |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04541>



tesa® 4541

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------|---------|---|-------------------------------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 16 % | • Siets | 145 threads/inch ² |
| • Stiepes izturība | 90 N/cm | • Temperature resistance | 130 °C |
| • Nodilumizturība | labi | (removability from aluminum
after 30 min exposure) | |
| • Pamatnes izskats (vizuāls) | matt | • Uz tās var viegli rakstīt | jā |

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 3.6 N/cm

Papildu informācija

Atbilst LV 312-1 dielektriskās noturības prasībām.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04541>