



# tesa<sup>®</sup> 60630

## Produkta Informācija



Pielāgojama alumīnija lente - 30μ folija

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 60630 ir pielāgojama alumīnija lente, kas sastāv 30 μm (1.2 mil) alumīnija folijas un caurspīdīgas akrila līmvielas.

Īpašības:

- Pielāgojama izliektām virsmām
- Viegli attinama
- Piemērota pastāvīgai izmantošanai
- Nodrošina barjeru pret mitrumu, gāzēm un tvaikiem
- Vada elektrību un siltumu
- Noturīga pret novecošanos
- Atstaro karstumu un gaismu
- Ugunsizturīga saskaņā ar standartu DIN 4102, klase B1
- Ugunsizturīga saskaņā ar standartu UL 510A prasībām

### Lespējas

- Conformable to curved surfaces
- Easy to unwind
- Suitable for permanent applications
- Barrier against moisture, gases and vapors
- Electrically and thermally conductive
- Aging resistant
- Heat and light reflective
- Flame retardant according to DIN 4102, class B1
- Flame retardant according to the requirements in UL 510A

### Lietojumi

- Saldēšanas iekārtu cauruļu montāžai
- Siltumizolācijas un cauruļu savienošanai un hermetizācijai
- Lai padarītu pamatnes elektrību un siltumu vadošas
- Lai atstarotu karstuma starojumu

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60630>



# tesa<sup>®</sup> 60630

## Produkta Informācija

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	alumīnija folija	• Kopējais biezums	65 μm
• Līmvielas veids	akriils	• Līmlentes biezums	_NULL μm
• Atdalošā slāņa veids	nav		

### Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	3 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Stiepes izturība	25 N/cm	• Piemērota formu izciršanai	nē
• Backing appearance (visual)	reflective	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Hand tearability	ļoti labi	• Viegli noņemama	nē
• Nodilumizturība	labi	• Water resistance	ļoti labi
• Operation temperature from	-40 °C		

### Pieķeršanās vērtībām

• Adhesion to Backing	0.1 N/cm	• PVC (sākotnējā)	5.5 N/cm
• stikla (sākotnējā)	7 N/cm	• tērauda	8 N/cm
• PE (sākotnējā)	4 N/cm		

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60630>