



tesa® 60630

Produkta Informācija



Pielāgojama alumīnija lente - 30μ folija

Produkta apraksts

tesa® 60630 ir pielāgojama alumīnija lente, kas sastāv 30 μm (1.2 mil) alumīnija folijas un caurspīdīgas akrila līmvielas.

Īpašības:

- Pielāgojama izliektām virsmām
- Viegli attinama
- Piemērota pastāvīgai izmantošanai
- Nodrošina barjeru pret mitrumu, gāzēm un tvaikiem
- Vada elektrību un siltumu
- Noturīga pret novecošanos
- Atstaro karstumu un gaismu
- Ugunsizturīga saskaņā ar standartu DIN 4102, klase B1
- Ugunsizturīga saskaņā ar standartu UL 510A prasībām

Lietojumi

- Saldēšanas iekārtu cauruļu montāžai
- Siltumizolācijas un cauruļu savienošanai un hermetizācijai
- Lai padarītu pamatnes elektrību un siltumu vadošas
- Lai atstarotu karstuma starojumu

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| • Starpslāņa materiāls | alumīnija folija | • Kopējais biezums | 65 μm |
| • Līmvielas veids | akriils | • Līmlentes biezums | _NULL μm |
| • Atdalošā slāņa veids | nav | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|------------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 3 % | • Pamatnes izskats (vizuāls) | reflective |
| • Stiepes izturība | 25 N/cm | • Roku plēšamība | ļoti labi |
| • Operation temperature from | -40 °C | • Viegli noņemama | nē |
| • Operation temperature up to | 160 °C | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60630>



tesa® 60630

Produkta Informācija

Lipšana pie

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 0.1 N/cm | • Lipšana pie PVC (sākotnējā) | 5.5 N/cm |
| • Lipšana pie stikla (sākotnējā) | 7 N/cm | • Lipšana pie tērauda | 8 N/cm |
| • Lipšana pie PE (sākotnējā) | 4 N/cm | | |

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60630>