




tesa® 50575

Produkta Informācija



Ļoti izturīga 80 µm alumīnija līmlente ar atdalošo slāni un bez tā (PV1 un PV0)

Produkta apraksts

tesa® 50575 ir ļoti izturīga alumīnija līmlente uz 80 µm alumīnija folijas un akrila līmvielas bāzes.

- 50575 ir ļoti augsta stiepes izturība, un to pamatā izmanto ierīču nozarē, kā arī daudzām citām vajadzībām.
- Īpašības:
- laba liptspēja
- mehāniskā izturība
- mitrumizturīga
- tvaika necaurlaidīga
- liesmas slāpējoša
- noturīga pret naftas produktiem un skābēm
- augsta siltumvadītspēja
- noturīga pret novecošanu
- siltumu un gaismu atstarojoša
- noturīga pret stipriem skābju un bāzu šķīdumiem
- pieejama bez atdalošā slāņa (PV0) un ar atdalošo slāni (PV1)
- tesa® 50575 ir piešķirts AREVA sertifikāts saskaņā ar Siemens AG standarta TLV 9027/01/06 prasībām atomelektrostacijām: kopējais halogēnu saturs < 1000 ppm; kopējais sēra saturs < 1000 ppm

Lietojumi

- Nosegšana krāsas noņemšanas laikā
- Dzesēšanas spoļu/saldēšanas iekārtu montāža
- Universāla termoizolācija
- Cauruļvadu izolācija
- Noklāšana, aizsardzība, remonts, noslēgšana... un ne tikai!

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	alumīnija folija	• Atdalošā slāņa krāsa	balta
• Līmvielas veids	akrils	• Līmlentes biezums	_NULL µm
• Atdalošā slāņa veids	papīrs	• Starpslāņa biezums	65 µm
• Kopējais biezums	120 µm		



tesa[®] 50575

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|------------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 5 % | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Stiepes izturība | 65 N/cm | • Pamatnes izskats (vizuāls) | reflective |
| • Operation temperature from | -40 °C | • Roku plēšamība | labi |

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 4 N/cm

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50575>