



tesa® Powerbond Iekšdarbi

Produkta Informācija



BNR 55742, 55740, 55786, 55741, 55755, 55762

Produkta apraksts

tesa® Powerbond līdzeklis INDOOR ir ātrs un vienkāršs piestiprināšanas veids iekštelpu virsmām mājās. Lieliska alternatīva urbšanai.

Lespējas

- Ideāli piemērota iekšdarbiem.
- Īpaši stipra fiksācija.
- 10 cm lentes notur līdz 5 kg.
- Līp pie flīzēm, ģipša, koka un lielākās daļas plastmasu
- Plakaniem priekšmetiem ar biezumu līdz 10 mm uz lielākās daļas gludu, pietiekami stingru virsmu

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 1100 µm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Līmīlentes noturspēja līdz pat | 50 KG/M |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Mitruma izturība | nē |
| • Atkārtoti lietojams | nē | • Nepieciešamas baterijas | nē |
| • Baterijas iekļautas | nē | • Noturība pret UV stariem | nē |
| • Bīstamais materiāls | nē | • Noņemama, neatstājot pēdas | nē |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | jā | • Piemērotas virsmas | Lakots koks, līdzens koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, tērauds, metāls |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | nē | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Lietojuma joma | Darželis, Svetainē, Miegamasis, Prieškambaris, Namie, Biuras, Vonia | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Lietošanas joma | iekšdarbiem | • Ūdensizturība | nē |



tesa[®] Powerbond Iekšdarbi

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>