



tesa® 51977

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polipropilēna (PP) plēve	• Krāsa	balta
• Līmvielas veids	akrils ar pastiprinātu lipšanu	• Atdalošā slāņa krāsa	brūna
• Atdalošā slāņa veids	pergamīns	• Atdalošā slāņa svars	80 g/m ²
• Kopējais biezums	240 μm	• Starpslāņa biezums	69 μm

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	20 %	• Noturība pret mīkstinātāju	labi
• Stiepes izturība	133 N/cm	• Saķere	labi
• Ilgttermiņa temperatūras izturība	60 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	vidēji
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	120 °C
• Mitruma izturība	ļoti labi		

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	12 N/cm	• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	10.5 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	13.5 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	8 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	10.5 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	9.5 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	11.5 N/cm	• Lipšana pie PS (sākotnējā)	12 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	14.5 N/cm	• Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)	14 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	15.5 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	10.5 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	7.5 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	16 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	8.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	12.6 N/cm
• Lipšana pie PET (sākotnējā)	10 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	13 N/cm



tesa® 51977

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliedzināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51977>